



Underlagspapp Underlagsduk Frihängande underlagsduk

Fotplåtsremsa

Mataki MB 320

- Underlagspapp för tätskikt av bitumen!



- Traditionell
- Vädskyddar
- Frilagd kant

Mataki Underlagspapp MB 320 är en traditionell underlagstäckning (YAM 2000) med en robust infästningsmetod (pappspik igenom båda lagren av produkten). Produkten används som ett enkelt sätt att vädskydda taket och byggnaden under byggtiden (JSB.111, AMA Hus), dock max två månader. Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven mellan materialen.

* Mataki MB 320 går att lägga under svetsade tätskikt ned till 0,6° taklutning.



Godkännande:



Underlagspapp/MB 320



Monteringsfilm



Användningsområde

Mataki MB 320 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för tätskikt av bitumen (exempelvis Mataki Självtäck 3). Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat!

Underlagstäckning

Mataki MB 320 läggs på råspont eller skivmaterial. Se AMA Hus, HSD.1331 för att välja typ av underlag. Infästning sker med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x2,8, alternativt 25x2,5 (AMA Hus, ZSE). Vid taklutning $\leq 18^\circ$ ska våder tvärs takfallets lutningsriktning skarvklistras, om inte tätskikt av bitumen påförs samma dag. Vid taklutning $\leq 4^\circ$ ska spikhuvuden strykas med asfaltklister, om inte överliggande tätskikt av bitumen påförs direkt. Minsta taklutning är 3° . Skarvning och lagning görs med Mataki Specialklister (asfaltklister).

Produktens uppbyggnad

Mataki MB 320 är uppbyggd med en formstabil stomme av glasfiberväv som är belagd med bitumen. Ytan är täckt med fin sand. Produktens frilagda kant (en klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen.

Produktgenskaper

Mataki MB 320 är utvecklad för att möta byggbranschens krav på säkra och beprövade produkter. Produkten svarar till egenskapskraven enligt kapitel JS (YAM 2000) i AMA Hus. Produkten har en förväntad livslängd som svarar till vanligt förekommande taktäckningsmaterial av bitumen.

Mataki MB 320

Egenskaper	Provningmetod	Typiska provresultat
Vikt/rulle	SS-EN 1849-1	21 kg \pm 1
Vattentäthet	SS-EN 1928, metod A	Tät vid 200 mm vp, klass W1
Draghållfasthet - LR - TR	SS-EN 12311-1, metod A	350 \pm 100 (N/50mm) 320 \pm 70 (N/50mm)
Brottöjning - LR - TR	SS-EN 12311-1, metod A	3 \pm 1 (%) 3 \pm 1 (%)
Rivhållfasthet - LR - TR	SS-EN 12310-1	60 \pm 15 (N) 70 \pm 15 (N)
Köldflexibilitet	SS-EN 1109 vid $\leq -10^\circ\text{C}$	Inga sprickor

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format (M)	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
5032001	MB 320 Underlagspapp, Frilagd kant	YAM 2000	0,70 x 15m Täckande yta 9,3m ²	24 rlr	21 kg	7392154003208
Artikelnr	Tillbehör		Format (m)	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
5039501	Fotplåtsremsa		0,33 x 25m	40 rlr	8,25 kg	7392154003956