



Underlagspapp Underlagsduk Frihängande underlagsduk

Fotplåtsremsa

Mataki MB 350

- En traditionell underlagspapp!



- Traditionell kvalitet
- Väderskyddar
- Frilagd kant
- Vattenavledande

Mataki Underlagspapp MB 350 är en traditionell underlagspapp (YAP 2200) med en robust infästningsmetod (pappspik igenom båda lagren av produkten). Produkten används som ett enkelt sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden samt förhindra kondens och smältvatten att skada byggnaden under brukstiden. Produkten används som vattenavledande underlagstäckning (JSC.111, AMA Hus) och kan utan risk exponeras för väder och vind under byggtiden, dock max två månader. Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven mellan materialen.

* Mataki MB 350 går att lägga under svetsade tätskikt ned till 0,6° taklutning.



Godkännande:



Underlagspapp/MB 350



Monteringsfilm



Användningsområde

Mataki MB 350 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för takpannor, profilerad plåt på läkt samt takshingel. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom, alltid måste vara ventilerat!

Vattenavledande underlagstäckning

Mataki MB 350 läggs på råspont eller skivmaterial. Se AMA HUS, HSD.1331 för att välja typ av underlag. Infästning sker med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x2,8, alternativt 25x2,5 (AMA Hus, ZSE). Dold infästning kan användas om läkning sker omgående och samtliga längsskarvar klistras med Mataki Specialklisters. *Minsta rekommenderade taklutning är 14°. Rådgör med tillverkare av taktäckning (takpannor, shingel etc.) vid val av underlagstäckning. Välj en kraftigare kvalitet (Mataki MB 369 YEP 2500) om man kan förutse stort slitage under byggtiden eller när produkten används under lertegel, pannor eller planplåt/bandtäckning (JSC. 113 och JSC. 114). Skarvning och lagning görs med Mataki Specialklisters (asfaltklisters).

Produktens uppbyggnad

Mataki MB 350 är uppbyggd med en stomme av slitstark polyester som är belagd med bitumen. Ytan är täckt med fin sand. Produktens frilagda kant (en klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen.

Produktegenskaper

Mataki MB 350 är utvecklad för att möta byggbranschens krav på säkra och beprövade produkter. Produkten svarar till egenskapskraven enligt kapitel JS (YAP 2200) i AMA Hus.

*Vid taklutning $\leq 18^\circ$ ska våder tvärs takfallets längdriktning skarvklistras. Våder i takfallets lutningsriktning ska alltid skarvklistras. Vid montering på taklutning under 14° ska montering ske med dold spikning (skarvklistring) enligt AMA Hus JSC. 111 VU typ 112.

Mataki MB 350

Egenskaper	Provningsmetod	Typiska provresultat
Vikt/rulle	SS-EN 1849-1	22 kg \pm 1
Vattentäthet	SS-EN 1928, metod A	Tät vid 200 mm vp, klass W1
Draghållfasthet - LR - TR	SS-EN 12311-1, metod A	660 \pm 100 (N/50mm) 350 \pm 100 (N/50mm)
Brottöjning - LR - TR	SS-EN 12311-1, metod A	35 \pm 5 (%) 35 \pm 5 (%)
Rivhållfasthet - LR - TR	SS-EN 12310-1	175 \pm 50 200 \pm 50
Köldflexibilitet	SS-EN 1109 vid $\leq -10^\circ\text{C}$	Inga sprickor

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format (m)	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
5035001	MB 350 Underlagspapp, Frilagd kant,	YAP 2200	0,67 x 15m Täckande yta 8,85m ²	24 rlr	22 kg	7392154003505
Artikelnr	Tillbehör		Format (m)	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
5039501	Fotplåtsremsa		0,33 x 25m	40 rlr	8,25 kg	7392154003956