



# Snickerifärg V Halvmatt

Augusti 2015



## Produktbeskrivning

Snickerifärg V Halvmatt är en vattenburen halvmatt snickerifärg av hög kvalitet som ger dina snickerier en matt och fin yta. Snickerifärg V Halvmatt används för målning inomhus på köksluckor, dörrar, karmar, socklar, lister m.m. Den är också lämplig till rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus. Snickerifärg V Halvmatts mycket låga tendens till klibb gör den även mycket lämplig för målning inuti ex köksskåp.

## Behandling

Snickerifärg V Halvmatt ska appliceras flödigt för att ge bästa utflytning och fyllighet.

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Sadolin Kvistlack V 2 gånger. Därefter grundas ytan med Sadolin Snickerigrund V. Spackling utföres efter grundning med Sadolin Snickerispackel. Slipa av ytan med ett fint sandpapper och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med Snickerifärg V Halvmatt.

Tidigare målade snickerier tvättas med Målar tvätt och mattslipas. Ev. spackling görs med Sadolin Snickerispackel. Ev. grundning görs med Sadolin Snickerigrund V. Färdigstryk 1-2 gånger med Snickerifärg V Halvmatt  
Grundstrykning respektive mellanstrykning med Sadolin Snickerigrund V skall torka över natt innan färdigstrykning sker med Snickerifärg V Halvmatt för att bästa resultat skall erhållas.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet  
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Akryllatex  
**Glans:** Halvmatt 15  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 12 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80% RF (65% RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 8 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 0,5, 1 och 2,5 liter  
**Baser:** BW  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/d)** 130g/l Innehåller Max 120g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

## Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.  
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.  
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.  
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.