



08-571 630 66 • info@vindobyggvaror.se • www.vindobyggvaror.se

Imp.datum:.....

Fixeringsdatum: Imp.datum + 3 dygn

Impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR dokument nr 1.

Impregneringen är kvalitetskontrollerad och certifierad av SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



Användningsområde: Virke i kontakt med

Mark eller Vatten

Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedlet Wolmanit CX-8 (Kem reg.nr. 4122) som innehåller koppar, HDO och bor som verksamma beståndsdelar. Innehåller ej krom eller arsenik

Inträngningsklass

Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden)

Upptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst 18 kg impregneringsmedel/m³ splintved

Användningsområde

Användningsklass 4 enligt SS-EN 351-1, dvs i kontakt med mark och sötvatten

Skyddsåtgärder och avfallshantering

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är inte detta möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Utrangerat virke och virkesavfall är miljöfarligt avfall och skall omhändertas enligt kommunens anvisningar

Rötskyddsgaranti

Den svenska träskyddsbranschen utlovar 20 års rötskyddsgaranti på NTR A och NTR AB klassat virke till konsumenterna i Sverige. Begär garantisedel från din bygghandlare. Mer information finns på www.traskydd.com



08-571 630 66 • info@vindobyggvaror.se • www.vindobyggvaror.se

Imp.datum:.....

Fixeringsdatum: Imp.datum + 3 dygn

Impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR dokument nr 1.

Impregneringen är kvalitetskontrollerad och certifierad av SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



Användningsområde: Virke i konstruktioner

Ovan Mark

Detta virke bör inte användas i markkontakt eller i vatten, eftersom det har begränsad beständighet

Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedlet Wolmanit CX-8 (Kem reg.nr. 4122) som innehåller koppar, HDO och bor som verksamma beståndsdelar. Innehåller ej krom eller arsenik

Inträngningsklass

Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden)

Upptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst 10 kg impregneringsmedel/m³ splintved

Användningsområde

Användningsklass 4 enligt SS-EN 351-1, dvs ovan mark

Skyddsåtgärder och avfallshantering

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är inte detta möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Utrangerat virke och virkesavfall är miljöfarligt avfall och skall omhändertas enligt kommunens anvisningar

Rötskyddsgaranti

Den svenska träskyddsbranschen utlovar 20 års rötskyddsgaranti på NTR A och NTR AB klassat virke till konsumenterna i Sverige. Begär garantisedel från din bygghandlare. Mer information finns på www.traskydd.com