



Knauf Danogips Golvlím

Blad nr.
Sida: 1/1

11/2013

Produktbeskrivning

Knauf Danogips Golvlím är avsedd för limning av Knauf golvskena Step Board och Knauf Classic Board mellan skivlager och mot träunderlag som spån-skiva.

Applicering fungerar ned till -10°C och upp till rumstemperatur. Knauf Danogips Golvlím ger ej vattenfasta limfogar och bör därför endast användas inomhus.

Arbetsbeskrivning

1. Se till att ytorna som skall limmas är väl rengjorda och torra.
2. Rör om limmet väl.
3. Knauf Danogips Golvlím appliceras flödigt på det rengjorda underlaget med roller eller limtandspackel, över hela underlagsytan. Påför lim på 2-4 skivor i taget. Golvskiivorna läggs i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och "skjuts" mot dessa skivor så att en "valk" av lim pressas upp ur fogen, överskottslimmet dras bort med spackel. Vid korrekt montage skall lim ha pressats upp längs samtliga skarvar.
4. Skivorna pressas mot underlaget och belastas tills limmet torkat. Detta kan göras med tyngder eller skruvning på s400 mm. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträddas förrän limmet bundit. Presstiden blir längre vid lägre temperatur. Vid -10°C är presstiden ca 1 dygn.

Om tunna golveläggningar eller våtrumsmembran ska beläggas ovanpå, tages skruvarna väck från skivkonstruktionen när limmet torkat.

Säkerhetsanvisning

Se aktuellt säkerhetsblad på www.knaufdanogips.se

Teknisk data

Egenskaper före applicering

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	PVAc-dispersion
Lösningsmedel	Vatten, alkoholer
Konsistens	130 ± 10 p, Spindel 4/10 rpm, +20°C
Färg	Vit
Densitet	1,05 g/cm ³
Torrhalt	36 ± 1 vikts%
Limåtgång	150-200 g/m ²
Presstryck	2-6 kg/cm ² generellt
Förtunningsmedel	Vatten. Skall ej förtunnas
Brandfarlig	Nej
Lagring	2 år i sluten förpackning. Kan lagras ner till ca -40°C.
Appliceringshjälpmedel	limtandspackel, pensel eller roller
Rengöringsmedel	Vatten

Egenskaper efter applicering

Färg	Opak
Hållfasthetsstillväxt	Sluthållfasthet inom 7 dygn i RT
Skjuvhållfasthet	Upp till 100 kp/cm ²
Temperaturbeständighet	God upp till 90°C
Fuktbeständighet	God – limfogen är dock ej vattenfast

Förpackning	Levereras i 5 kg plasthink
Åtgång	Ca 0,4 liter per m ² (per skivlager)
Artikelnummer	9950