



Alcro Solist är en ommålningsfärg för träfasader målade med alkylid eller akrylat. Färgen har god vidhäftning och hög täckförmåga. Solist målas i ett tjockare lager som ger en täckande yta med gott skydd och långt underhållsintervall. Används främst på träfasader, men även på vindskivor och knutar.

## GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Smutsiga ytor tvättas med Grovrent. Mögel och algpåväxt behandlas med Alg & Mögelfritt. Skrapa, borsta bort löst sittande färg. Grundmåla med Bestå Grundfärg vid behov.

## MÅLA

Rör om färgen noggrant i burken före målning. Måla en gång flödigt med Solist Ommålningsfärg Träfasad. Var noga med att följa våra anvisningar om rekommenderad åtgång. Detta är extra viktigt om man byter kulör och kontrasten är väldigt stor, t ex om man byter från en mörk till en ljus kulör. Var extra noggrann med ändträ, spikhuvuden och skarvar.

Använd rekommenderade verktyg för bästa resultat. Vi rekommenderar 70mm uteroller med lång lugg och fasadpensel med mjuk blandborste. Färgen kan även sprutmålas. För bästa resultat används airless spruta med värmepaket. Munstycke: 517 alt. 417. Tryck: 113 bar. Filter: 60 mesh, 55°C. Påläggsmängd 225my-275my. Eftersläta med rekommenderad pensel. Använd gärna våtfilmskam för mätning av färgfilmstjocklek.

OBS! Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16 % fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats.

Solist Ommålningsfärg ska inte användas på ytor som tidigare målats med lasyr, linoljefärg eller slamfärg. Om man har stora trärena partier efter tvättning och skrapning. rekommenderar vi att man använder sig av Alcro systemmålning istället. Detta gäller även

## TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Träfasader utomhus
SPÅDES MED	Spådes ej
VERKTYG	Roller/pensel eller spruta airless med värmeslang/pensel
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Halvmatt
1 LITER RÄCKER TILL	5-6 m <sup>2</sup>
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +7°C ytemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri ca 1 timme. Kallt och fuktigt väder kan förlänga torktiden.
VOC	Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC: < 130 g/l.

## FÖRVARAS FROSTFRITT

för målning av industrigrundad panel. Kontakta din färghandlare för mer information. Solist ska inte spädas.

Läs mer på våra arbetsråd samt på [www.alcro.se](http://www.alcro.se).

## TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller centraler.



2019-02-01  
För aktuell uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)

