



Det här är en vattenburen, akrylatbaserad täckfärg för målning av snickerier inomhus. **OBS!** Den rekommenderas inte för avställningsytor - märken kan uppstå om något tungt ställs på ytan. Färgen är lätt att stryka ut, den flyter ut väl, ger en fyllig yta och gulnar inte.

Mer info finns på www.alcro.se.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

OMÅLADE YTOR grundmålar du med V-Slip.

TIDIGARE MÅLADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial. Grundmåla med V-Slip. Färdigmåla med V-Mill blank dagen efter.

FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR slipar du noga med fint slippapper och grundmålar med Häfta.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Snickerispackel.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +8°C.

Måla flödigt med pensel. På större ytor kan du med fördel använda roller och sedan släta ut färgen med en bred pensel i efterhand.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Snickerier inomhus
BINDEMEDEL	Akrylat
SPRUTMUNSTYCKE	0,011-0,013
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penselvätt
GLANS	Blank 80 glansenheter
1 LITER RÄCKER TILL	8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +8°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 1 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 6 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.
AMAHUS LCS2	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

För ytterligare information om varför denna produkt fått Svanenmärket se www.svanen.nu.



2016-10-27
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

