



Produktblad  
dec-11

## **BÖ- KCC Puts & Murbruk C**

### **Användningsområden:**

Används som grovputs, tjockputs, utstockning på vanligtvis tunngrundat underlag där normal hållfasthet önskas. Även lämpligt för murning där ingen högre hållfasthet önskas. Även för putsning av lättbetongblock

### **Produktkvalitet**

KC-C Puts & Murbruk är tillverkat av kända bindemedel.

### **Åtgång**

Vid putsning 10 mm tjocklek åtgår ca 20 kg / kvm.  
Vid murning 1/2 stens vägg tjocklek åtgår ca 70 kg / kvm.

### **Förpackning / Lagring**

KC-C Puts & Murbruk förpackas i papperssäcker om 25 kg / förp. Förpackas även i storsäcker om 1000 kg. Vi kan leverera putsbruket i storbehållare som rymmer upp till 10 ton. Kontakta oss gärna när det gäller vår hyrutrustning av ovanstående. Torrbruksprodukter skall förvaras torrt, varvid lagringstiden kan uppskattas till ca 12 månader.

### **Tekniska Data**

Bindemedel: Kalk / Cement            Lågalkalisk  
Ballast: Sand            0-2mm  
Viktproportionering 50 / 50 / 650  
Vattenbehov ca 16 %

### **Bruksanvisning**

KC-C Puts o Murbruk blandas maskinellt ca 10 minuter med ca 4 - 5 liter vatten pr/säck om 25 kg , vilket ger ca 16 liter färdigt bruk.

### **Pratiska tips**

Blandat bruk bör användas inom två timmar.  
Förvattna ytan innan bruket appliceras.  
Skydda ytan mot nederbörd de första dyggen, håll bruket fuktigt i minst 3 dygn, väderskydda alltid ytan för att förhindra snabb uttorkning  
Skall putsning och murning ske under + 5 grader skall alltid vinteråtgärder utföras.

**Vid eventuella oklarheter om användningen kontakta oss gärna. Då arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.**

AB Bösarps Grus & Torrbruk, 274 93 SKURUP  
Tele: 0411-406 55, Hemsida: [www.bosarps-grus-torrbruk.se](http://www.bosarps-grus-torrbruk.se)