

Murtett

Slammasa

PRODUKTBESKRIVNING

Murtett leveras som ett torrbruk och är sammansatt av portlandcement, sand upptil 0,2 mm, plasticerande, tätande och vidhäftningsförbättrande tillsatsmedel.

Standardprodukten är cementfärgad men kan också leveras som vit eller i andra färger efter avtal.

Murtett skall endast tillsättas vatten.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Murtett appliceras med pensel, spackel-spade, eller spruta i 1-3 skikt för att stoppa genomfuktning och som färg/slamma på betong och lättbetong.

BRUKSANVISNING

Underlaget, som kan bestå av betong, lättbetong, siporex, tegel, puts rengörs och förvattnas til en svagt sugande yta. Djupare sår och dåligt fyllda fogar lagas med lämpligt reparationsbruk som får härdas över natten.

Blandning av Murtett sker enklast med bormaskin och visp, små mängder kan blandas för hand.

9 – 10 liter vatten/ 25 kg säck ger en lättflytande konsistens för slamning.

7 – 8 liter vatten/25 kg säck ger en tungtflytande konsistens lämplig för spackling.

Tillsätt ca. 8 (6) liter vatten i blandningskärlet och håll sakta i Murtett samtidigt som vispen går. Blanda til en klumpfri massa. Tillsätt resten av vattnet tills önskad konsistens erhålls och blanda ytterligare 2-3 minuter.

Slamning (målning)

Utförs i 2 – 3 strykningar. Till första strykningen används en mycket tunn "välling". Beroende på temperatur och härdningsförhållanden kan andra strykningen göras efter 3 – 6 timmar. Sista skiktet utförs med fördel nästa dag.

Murtett kan sprutas med lämplig sprututrustning.

Härdning

Används helst vid temperaturer över +5°C, och aldrig under +2°C under de första 48 timmarna. I torrt klimat och på starkt sugande underlag är det en fördel att eftervattna ytan under några dagar efter appliceringen.

SÄKERHETSINFORMATION

Hälsa, miljö och säkerhetsinformation, se separat säkerhetsdatablad, dessa kan hämtas på www.mapei.com

NOTERA

Trots att de tekniska detaljerna och rekommendationerna i denna publikation representerar det bästa av vår kunskap och erfarenhet, måste ovanstående information alltid betraktas som indikationer.

Därför skall den som använder produkten på förhand försäkra sig om att den är lämplig för den aktuella applikationen, och användaren själv är alltid ansvarig för konsekvenser i samband med användandet av produkten.

TEKNISKA DATA

Dokumentation:

Färg:

Åtgång:

Förpackningar:

Lagring:

Grå och vit

Ca. 1-1,5 kg/m² och strykning

Leveras i 10 kg hink, 25 kg säck och 1000 kg big-bag

Vid frostfritt lagring och öppnad förpackning gäller de tekniska specifikationerna i 12 månader

Producent:

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway

Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99

post@mapei.no

www.mapei.com

