

LättFix FB 1350

Sortiment

Beteckning LättFix FB 1350	Förpackning 10 kg säck	Avsett för keramiska plattor på Golv och vägg
-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------

Materialåtgång

1,4 - 2,7 kg/m² beroende på typ av platta.

Produktbeskrivning

CC Höganäs FB 1350 är en plasticerad fästmassa baserad på vit Portlandcement för tunnskiktsmontering av keramiska plattor på golv och vägg. Fästmassan är vattenfast och levereras som torrbruk med lättfiller, för blandning med vatten. FB 1350 har lätt bearbetning och stor smidighet. FB 1350 har ett en god bärighet vid montering av större keramik på väg som minimerar att keramiken glider. Verktyg rengörs med vatten.

Tekniska data

Densitet:	1050 kg/m ³
Produktgenskaper: EN 12004	C1TE S2
"potlife":	ca. 6 timmar
Torktid v/18°C	
för fogning/lätt gångtrafik:	10-18 timmar
Fullt genomhärdad efter:	7 dygn
Rekommenderad arbetstemp.:	10-25°C
Åtgång vägg (genomsnitt):	1,6 kg/m ²
Åtgång golv (genomsnitt):	2,2 kg/m ²

Användningsområden

För montering av alla typer av keramiska plattor, klinker och natursten inom- och utomhus, i torra och våta utrymmen. Lämplig för värmegolv och genomskinliga plattor, glasmosaik, ljus marmor o.likn. utan risk för färggenomslag. Särskilt god vidhäftning mot täta plattor och klinker.

Underlag

Underlaget ska ha bärighet, vara fast, sammanhängande, rengjort från damm, fett och cementslam. Det ska vara tillräckligt torrt för att primer FB 5 kan absorberas.

Sugande underlag ska primas med FB 5, och i våtutrymmen förses med tätskikt enl. gällande regler (se branschregler och I Vått och Torrt).

Vid montering på befintlig keramik och målade ytor ska underlaget kontrolleras så att plattor resp. målning sitter fast. Ytan rengörs innan ordentligt.

Bruksanvisning

Blandas med rent vatten i förhållandet 10 kg pulver till 4,0-4,2 liter vatten. Pulver och vatten ska vara tempererade. Efter blandning till en klumpfri massa med visp på en bormaskin är fästmassan klar att för användning. Till storformatiga plattor på golv kan vattenmängden ökas till max. 5 liter pr. säck.

Efter blandning har fästmassan en öppettid på 6 timmar. Dra inte ut mer fästmassa än att plattsättning kan utföras innan skinnbildning uppstår.

FB 1350 appliceras noggrant på underlaget med en tandspackel, först med den släta sidan, därefter kammats fästmassan ut med den tandade sidan. Välj tandstorlek efter platta och underlag. Plattorna trycks/vrids på plats i den fuktiga fästmassan. Kontrollera regelbundet att plattornas baksida har full täckning.

Till kritiska underlag t.ex utomhus balkonger, fasader, bassänger och liknande är det vara nödvändigt att påföra fästmassa på både platta och underlag för att uppnå 100% täckning.

Ytor över 36 m² samt ytor med sidor på över 8 m bör normalt fältindelas med genomgående rörelsefogar i konstruktionen.

När fogning kan utföras beror på plattornas sugförmåga och omgivningens temperatur. Väggytor normalt efter 10 timmar och golv- ytor normalt efter 18 timmar.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas.

FB1350 är baserad på vitcement som har naturligt lågt krom (VI) innehåll och understiger alltid gränsvärdet max. 2 mg/kg.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB


Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se



DAMMREDUCERAD