

VA61-015TR - Längsarmerad Bandningstejp

Beskrivning	Denna enkelhäftande tejp består av en biaxiell Polypropylenfilmbärare med längsgående glasfiberarmering och ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne.
Produktegenskaper	Den har hög draghållfasthet tack vare glasfiberarmeringen och har också bra vidhäftning, tack och skjuvhållfasthet. Bra beständighet mot fukt och förhöjda temperaturer, slag och stötar. Den är lätt att rulla av för hand och att arbeta med.
Specifikationer	Uppfyller EU-direktiv 2002/95/EC (RoHS).
Applikationer	Tejpen används för diverse applikationer såsom bandning, pallning och förstärkning. Den är också lämplig för förslutning av kraftiga och tunga kartonger och lådor.
Lagring och hantering	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Appliceringstips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

TEKNISKA EGENSKAPER

Bärare	PP/Glas	
Häftämne	Syntetgummi	
Färg	Transparent	
Liner	Ingen	
Tjocklek Totalt	0,15 mm	5,91 Mils
Häftförmåga mot stål	18 N/25mm	4,11 Lbs/inch
Draghållfasthet, längd	650 N/25mm	148 Lbs/inch
Temp.beständighet korttid	130 °C	266 °F
Användningstemperatur	Mellan -35 och 100 °C	Mellan -31 och 212 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6

Box 769

601 17 Norrköping

tel +46 - (0)11 280400

fax +46 - (0)11 280410

www.stokvistapes.se

info@stokvistapes.se