

LIP

310 Vægspartel

Finkornet, cementbaseret spartelmasse til spartling af forskellige typer underlag

- ▶ DS/EN: 998-1
- ▶ Spændingsfattig selv i tykke lag
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Diffusionsåben
- ▶ Til vådrum
- ▶ Let at forme og slibe
- ▶ Kornstørrelse under 0,3 mm
- ▶ Vejrbestandig



Anvendelsesområde

Til spartling, udbedring og opretning af vægge af beton, gips, cement- og kalkpuds samt murværk.

- ▶ Til spartling af vægge i vådrum.
- ▶ Til opfyldning af revner og mindre huller samt ujævnheder på vægge.
- ▶ Til strukturspartling og vandskuring.
- ▶ Til inden- og udendørs brug.

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med **LIP Grundrens**. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af overfladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid foretages til porelukning og støvbinding. Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtig, ru og fri for skillemidler. Gamle malinglag, olie, voks, pudsrester og kalk m.m. skal afrensnes. Sugende underlag primes med **LIP Primer 54**, fortyndet 1 del primer med 10 dele vand. På organiske underlag primes med **LIP Primer 54** fortyndet 1 del primer med 3 dele vand.

Blanding

20 kg. **LIP 310** blandes med 5,6 liter rent, koldt vand. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug.

Herefter påføres **LIP 310** med en spartel i op til 10 mm lagtykkelse i én arbejdsgang. Evt. efterspartling og slibning udføres når spartellaget er afhærdet. Ønskes der en anden overflade kan man f.eks. filtse over-

fladen eller benytte en malerrulle til at lave struktur.

LIP 310 kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 10°C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås.

Efterbehandling

Efter hærkning kan **LIP 310** males med egnet maling. Hærkningstiden er afhængig af spartellagets tykkelse, vejrforhold og underlagets fugtindhold. Maling på fugtigt underlag kan medføre kalkudslag. Malingproducenternes anvisninger til maling på cementbundne underlag skal følges.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb

da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

Farve

Hvid

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning: Sikkerhedsdatablad

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	5°C - +30°C
Blandingsforhold	5,6 liter vand til 20 kg.
Anvendelsestid	Ca. 3 timer ved 20°C
Hærdetid	Ca. 12-24 timer ved 20°C
Lagtykkelse	0-10 mm
Brandklasse	A1
Forbrug:	Ca. 1,6 kg / m ² / mm.
Afprøvninger	GEV EMICODE: EC 1plusR - VERY LOW EMISSION
Lagring:	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage