



# ARDEX AF 135

## Fiberförstärkt belastningslim för golv i offentlig miljö.

- Klarar termisk påverkan bättre
- Klarar punktbelastning bättre
- Mycket miljövänlig, emissionstestad – högsta klass



### Användningsområde

ARDEX AF 135 har ett mycket brett användningsområde. Lätt att applicera. Kort avluftningstid. Hög slutstyrka. Luktfri efter uttorkning. Lösningssmedelsfri.

På sugande ytor inomhus. För limning av: LVT-beläggningar. Homogena och heterogena PVC-beläggningar. CV-beläggningar. Kvartsvinylplattor. Gummibeläggningar upp till 4 mm. samt linoleum. ARDEX AF 135 är fiberförstärkt för att öka dimensionsstabiliteten på beläggningen samt att minimera risken för intrycksmärken. ARDEX AF 135 har en hög slutstyrka och i kombination med fiberarmeringen så är ARDEX AF 135 ett utmärkt val när beläggningar ska limmas i offentlig miljö. ARDEX AF 135 fungerar bäst vid våttimning.

### Underlaget

Underlaget ska vara jämnt, torrt, fast, slitstarkt, fri från skiljemedel och utan sprickor. Drag- och tryckhållfastheten ska svara mot kommande laster. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer vid arbeten med ARDEX AF 135. Eventuell avjämning och anpassning av underlaget utförs med ARDEX avjämningsprodukter.

### Arbetsätt

Eventuellt kan det vara nödvändigt att röra om i ARDEX AF 135. Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Undvik överlappande limbäddar. Följ alltid beläggningstillverkarens anvisningar gällande limmängder och monterings teknik. Golvbeläggningen ska monteras medan limmet är klabbigt och komprimerbart, vilket limmet är inom 5 - 10 minuter under normala inomhusförhållanden och på en sugande yta. ARDEX rekommenderar att beläggningen ska vältas väl och efter 1 timme vältas beläggningen en andra gång. ARDEX AF 135 har en hög slutstyrka, men betänk att ARDEX AF 135 är ett lim för våttimning, det betyder att hela beläggningen måste ligga i limbädden. Spännblåsor eller liknande delar som inte ligger ned i limbädden ska belastas med tyngder under limmets hela torktid.

Svetsning/fogförslutning utförs tidigast efter 24 timmar.

### Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

**Rekommenderade limspridare**

Kontrollera alltid limmängden med beläggningssleverantören.

För PVC, LVT, gummi och kvartsvinylplattor:



TKB A 2

Förbrukning: Ca. 290 g/m<sup>2</sup>

Till Linoleum:



TKB B 1

Förbrukning: Ca. 350 g/m<sup>2</sup>

Förbrukningskvantiteterna är beräknade med Pajarito limspridare på ARDEX golvavjämning.

**Tekniska data**

Innehåll:	Specialpolymerer, vatten. Innehåller även konserveringsmedel som kan framkalla allergisk reaktion. Lösningssmedelsfri
Materialförbrukning:	Enligt beläggningssleverantören
Arbetsvillkor:	Minimum, golv 15 °C och luft 18 °C
Avluftningstid:	5 – 10 min
Monteringstid:	ca 10 min. vid en temperatur på 18° C och en relativ luftfuktighet på 65%. Lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlänger angivna tider
Rengöring limrester vått lim:	Vatten
Rengöring limrester torkat lim:	Limtvätt
Rengöring limrester, händer:	Lämplig handrengöring
Emissionstestad:	EC 1 PLUS – Mycket miljövänlig
Lämplig för kontorsstolar:	Ja (SS - EN 12529)
Lämplig för golvvärme:	Ja
Förpackning:	Hink 13 kg
Lagring:	De öppnade originalförpackningarna kan förvaras svalt men frostfritt i ca 1 år. Öppnade förpackningar ska tillslutas väl
Artikelnr:	32482
EAN-nummer:	5703193324827