

Produkt Information:

Parkettlim 264

Vattenbaserat lim till sugande underlag**Produktbeskrivning & användning:**

Parkettlim 264 är ett vattenbaserat dispersionslim, speciellt utvecklat för limning av stav- och mosaikparkett samt obehandlad lamellparkett på sugande underlag som spacklad betong, spånskivor, gummikork, korkment o.likn.

Limmets tixotropiska konsistens gör den lätt att applicera och den uppnår snabbt en stark limfog med viss flexibilitet.

Limmet är helt utan organiska lösningsmedel och uppfyller kraven för parkettlim m.h.t. DIN 281.



Medlem af  Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.



Parkettlim 264 är ett vattenbaserat dispersionslim, speciellt utvecklat för limning av stav- och mosaikparkett samt obehandlad lamellparkett på sugande underlag som spacklad betong, spånskivor, gummikork, korkment o.likn.

Fysiska / kemiska data:**Lim:**

| | |
|-------------|--|
| Typ: | Vattenbaserad co-polymer dispersion |
| Färg: | Ljusgrå |
| Konsistens: | Pastös, tixotropisk |
| Torrhalt: | Ca 70 % |
| Densitet: | Ca 1,3 kg/liter |
| Hållbarhet: | Minimum 12 månader i öppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt. |
| Emballage: | |

| Varunr. | Volym |
|---------|----------|
| 7205 | 10L hink |

Härdat lim:

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Färg: | Beige |
| Beständighet: | Alkali: Uppfyller kraven i DIN 281 |



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedning:** Undergolvet ska vara fast, rent, torrt och jämt.
- Underlag av golvspackel prima med Primer 600 förtunnad med vatten, i förhållandet 1:5. Underlag av anhydrid primas två gånger med Primer 600 förtunnad med vatten. Första gången 1:5, andra gången 1:3. Primern ska vara helt torr innan limapplicering.
- Jämnhet:** Högsta avvikelser: ± 2 mm på en 2,0 meter rät. Om golvet inte är tillräckligt plant måste det spacklas ut.
- Fuktighet:** Fukt i underlaget får max. vara 65 % RF, mätt vid en lufttemperatur på +18 °C till +25 °C. Fuktmätning ska göras efter GSO Golvfaktas regler.
- Parkettstavarna acklimatiseras i det rum de ska läggas, efter leverantörens rekommendationer. Rummet ska vara stängt, uppvärmt till +17 °C och ha en luftfuktighet på 35 - 65 %. Dock ska rummets framtida genomsnittsfuktighet och -temperatur va uppnådd. Det får inte förekomma arbete med vattenbaserade produkter i rummet (t.ex. målning, tapetsering o. likn.) Angående förberedning hänvisas i övrigt till parkettleverantörens vägledning. Vid golvvärme finns särskilda förhållningsregler: Se beläggningsleverantörens anvisningar.
- Användningstemperatur:** +17 °C till +25 °C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %.
- Limning:** Limmet appliceras på golvet med en grov tandad spackel. Påför inte mer lim än att läggning kan ske inom 15 minuter. Parkettstavarna läggs i det våta limmet och trycks fast ordentligt, sedan belastas golvet med sandsäckar, parkettbuntar eller liknande. Innan montering av stavarna hänvisas i övrigt till parkettleverantörens särskilda läggningvägledning.
- Det får inte komma upp lim mellan parkettstavarna. Stavarna får INTE limmas i fjäder och not.
- Åtgång:** 1,5 - 2 m²/liter.
- Monteringstid:** 0* - 15 minuter.
*På svagt sugande underlag som gummikork, korkment och liknande, får läggning först påbörjas 5 minuter efter limapplicering.
- Efterbehandling:** Eventuell ytbehandling av parkettstavarna får tidligst ske 24 timmar efter läggning.
- Rengöring:** Lim på hud tvättas med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan limmet ännu är vått. Intorkat lim löses upp med sprit.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.se

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

Parkettlim 264 - Revideret 5.2.2016 - Side 2/2