

Produktinformation:

Epoxy Rapid 332

Kristallklart & snabbhärdande epoxilim**Produktbeskrivning & användning:**

Epoxy Rapid 332 är ett starkt och snabbhärdande 2-komponent epoxilim, som är vattenbeständigt och klarar de flesta lösningsmedel. Produkten kan slipas och målas över när den härdat.

Epoxy Rapid 332 används i limningar där det ställs höga krav på styrka och beständighet. Lämplig till många olika material, t ex. metaller, trä, glas, porslin, läder och plasttyper som hård PVC, polystyren, plexiglas och polyester.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:

2-komponent epoxilim

Kulör:

Klar (lim)

Klar (härdare)

Konsistens:

Lättflytande

Densitet:

ca 1,16 g/cm³

Hållbarhet:

Minst 2 år vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.

Emballage:

Artikelnummer	Förpackning
1753	24 ml dubbelspruta

Limfog:

Kulör:

Klar

Temperatur:

-40°C till +100°C

Beständighet:

God beständighet mot vatten och kemikalier.



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar.*
- Limmets vidhäftning är beroende av korrekt förbehandling av limytorna. Innan limning bör ytorna avfettas med t ex. aceton. Bäst resultat får man om ytorna slipas lätt och därefter avfettas.*
- Blandning:** *Vrid av plastlåset på dubbelsprutan. Tryck jämnt på kolven så lika mycket lim kommer ut från båda kamrarna. Förslut därefter sprutan igen med plasthatten som trycks ut från kolvens mittdel.*
Blanda noggrant i ca 45 sekunder så är limmet klart att använda.
- Brukstid:** *Limmet bör användas inom 5 minuter efter blandning.*
- Användningstemperatur:** *+5 - 35°C*
- Applicering:** *Applicera ett tunt och jämnt skikt på båda ytorna som ska limmas ihop. Pressa ihop ytorna och fixera i ca 30 minuter.*
- Härddningstid:** *Efter ca 24 timmar vid 20°C har limmet nått full styrka.*
Vid lägre temperaturer är härddningstiden längre.
- Rengöring:** *Ohärdat lim kan tvättas av med t ex. aceton.*
Överskottslim skärs av med en kniv innan det härdat helt.
Härdat lim kan endast avlägsnas mekaniskt.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE