

Produktinformation:

PU Foglim 534

För tätning och limning, snabbhärdande, övermålningsbar**Produktbeskrivning & användning:**

PU Foglim 534 är en snabbhärdande 1-komponent höglastisk polyuretanfogmassa för limning och tätning inom bygg och industri.

Lämplig till tätningsfogar mellan byggelement, tätning och limning av tegel,nockpannor, paneler, lister mm. Även lämplig till skarvar i karosseri- och containerindustri.

PU Foglim 534 har god vidhäftning till de flesta byggmaterial utan primer. Fogmassan har hög åldringsbeständighet och är övermålningsbar.

PU Foglim 534 uppfyller kraven enligt ISO 11600 F/PW 25HM.

Endast för professionellt bruk.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Fogmassa:**

| | |
|--------------------|--|
| Typ: | Höglastisk polyuretanfogmassa, 1-komponent. |
| Fungicidbehandlad: | Nej |
| Konsistens: | Pastös, tixotrop massa |
| Densitet: | ca 1,2 kg/liter |
| Hållbarhet: | 1 år i öppnat emballage vid torr och sval förvaring. |
| Förpackning: | |

| Artikelnummer | Kulör | Emballage |
|---------------|-------|---------------|
| 53432 | Vit | 300 ml patron |
| 53433 | Grå | 300 ml patron |
| 53434 | Brun | 300 ml patron |
| 53435 | Svart | 300 ml patron |
| 53462 | Vit | 600 ml påse |
| 53838 | Grå | 600 ml påse |

Härdad fogmassa:

| | |
|-----------------------|------------|
| Brottöjning (ISO 37): | >600 % |
| Hårdhet (ISO 868): | 45 Shore A |

Beständighet:

| | |
|-------------|----------------------------|
| Temperatur: | ca - 40°C till +90°C. |
| UV: | God beständighet |
| Vatten: | Tål kraftig vattenpåverkan |



DANA LIM A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
14
DOP: 15651-0534-1

EN 15651-1
F-EXT-INT CC

EN 15651-4
PW-EXT-INT CC

Bruksanvisning:

- Dimensionering av fogen:** Fogar där PU Foglim 534 ska användas bör dimensioneras så att rörelsen av den fria fogs substansen är under +/- 25 %. Använd bottenlist i rätt dimension, som placeras enligt det planerade fogdjupet. Fogdjupet är normalt hälften av fogbredden, smala fogar görs som regel kvadratiska.
- Förberedelser av underlag:** Fogsidorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. PU Foglim 534 kan användas utan primer på de flesta byggmaterial. Primer 960 rekommenderas dock för vidhäftning på material som PVC och aluminium och Primer 961 till mycket porösa ytor.
- Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan fogningen påbörjas - särskilt vid större arbeten.
- Maskeringstejp rekommenderas, som avlägsnas igen omedelbart efter applicering av fogmassan.
- Användningstemperatur:** Från +5°C till +35°C och minst 30 % RH.
- Applicering:** Skär av patronens skruvtopp med en vass kniv. Skär därefter till fogspetsen med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med en hand- eller tryckluftspistol. Fogen trycks på plats och glättas noggrant med en fogpinne mättad med Glättningsvätska 901 omedelbart efter applicering.
- Härdning:** Skinnbildning: ca 1 timme vid 23°C och 50 % RF.
Klibbfri: ca 2 dagar
Härdning: 3 - 4 mm/dygn vid 23°C och 50 % RF.
Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och lägre luftfuktighet.
- Efterbehandling:** Efter härdning kan PU Foglim 534 målas över med de flesta vattenbaserade färgtyper. På grund av många olika produkter på marknaden rekommenderas att utföra test.
- Rengöring:** Verktyg rengörs - och fogmassa avlägsnas med Dana Wipes 916 eller lacknafta. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med tvål och vatten.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TLF. 56 64 00 70 - INFO@DANALIM.DK