

SKIVLIM BYGG

Vattenbaserat skivlim

Produktbeskrivning:

Vattenbaserat skivlim, med mycket god vidhäftningsförmåga. Produkten migrerar in i skivan som limmas vilket leder till en mycket högre styrka än ett lim som endast limmar ytligt.

Användningsområde:

För våtrumskivor, fibercementskivor och gips mot trä, stålregel samt leca. Ett material bör alltid vara sugande. För bästa resultat bör man kombinera med skruv (min 6 skruv/120 cm bred skiva). Skruvlöst förband endast i enlighet med separat anvisning från skivleverantrör. För torra ej konstant fuktutsatta miljöer.

Tekniska data:

Typ	Vattenbaserad akrylat
Härdningssystem	Torkar
Konsistens	Trög massa
Färg	Vit
Förpackning [ml]	300 & 600
Övermålningsbar*	Ja
Applikations temp, kontinuerlig [°C]	-25 till +80
Arbetstemperatur [°C]	5-30
Hållbarhet svalt & torrt [månader]**	12
Lagringstemp, idealisk [°C]	5-25 (klarar kortare nedkyllning till -10°C)

Samtliga värden vid 23° / 50 % H.R, om inget annat anges

**Övermålningsbarhet anges endast som ja eller nej i tabell. ESSVE rekommenderar alltid prov innan fullskala genomförs. Beakta alltid att alla produktkombinationer inte har förprovats och det är därför alltid upp till kund/slutanvändare att kontrollera att färg, lack eller annan ytbehandling är kompatibel med produkten i fråga.*

***Bäst före märkt emballage, för produkter med bag in box gäller obruten påse.*

Godkännande:



SKIVLIM BYGG är registrerad i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Gör så här/applicering:

Omgivnings- och materialtemperatur bör vara 5°C ÷ +25°C. Se till att underlagen som skall limmas är rena samt torra och fett/oljefria. Ett av materialen som skall limmas bör vara sugande. För bästa resultat kombinera med skruv, (min 6 skruv/120 cm bred skiva). Skruvlöst förband monteras endast i enlighet med separat anvisning från skivleverantrör.

Rengöring:

Rengör spill med vatten eller fuktad trasa.

Förvaring:

SKIVLIM BYGG lagras bäst mörkt, svalt och torrt. Produkten bör inte utsättas för köldgrader under längre tid.

Säkerhetsföreskrifter:

Se separat säkerhetsdatablad

Anmärkning:

Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk förändring.

All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.