



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco[®] VD Super Grip

Färdigblandad specialprimer för täta underlag.



PRODUKTBESKRIVNING

Akryldispersion, fri från lösningsmedel, färdigblandad. Vidhäftning mot de flesta släta och icke absorberande underlag som gammal keramik, PVC, epoxibeläggningar och terrazzo.

ANVÄNDNING

- Endast för inomhusbruk.
- Golv och vägg
- Lämplig för golvvärme

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lösningsmedelsfri
- Färdigblandad
- Förbättrar vidhäftningen
- Snabb torktid
- Lätt att applicera med roller eller pensel

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus
- M1

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Special-akryldispersion med tillsatser			
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod	Antal per pal
	718688	1 kg hink (x 6 i kartong)	7612895822198	216 st
	718615	5 kg hink	7612895821818	96 st
Hållbarhet	1 år i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska omedelbart förslutas igen och användas så snart som möjligt.			
Lagringsförhållanden	Förvara svalt, torrt och frostfritt, ej under +5 °C.			
Färg	Blå			
Densitet	1,38 kg/L			
Torrhalt (vikt)	Ca. 63%			

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	Färdigblandad
Åtgångstabell	Ca. 125 g/m ² (7-10 m ² / kg) beroende på underlag, absorption och vertyg
Omgivande lufttemperatur	+5°C till +25°C (minst +5°C i underlaget)
Väntetid / Övermålning	<ul style="list-style-type: none"> Vidhäftningsförbättring och absorptionsminskning 0,5-3 timmar. Som fuktskydd 1-2 timmar.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Casco® VD Super Grip används som primer för att förbättra vidhäftningen för avjämningsmassor mot släta och icke-absorberande underlag.

UTRUSTNING

Borste eller roller.

UNDERLAGETS KVALITÉ

Casco® VD Super Grip är lämpligt för:

- underlag av epoxi
- gamla underlag som keramiska plattor, natursten och terrazzo
- slipad gjutasfalt eller valsad asfaltbetong
- gamla tata/belagda ytor
- gamla släta och tata betongunderlag
- gamla underlag med vattenbeständiga limrester
- stål och andra metallunderlag
- helt vidhäftade, noggrant rengjorda och slipade fjädrande golv (förutom polyuretngolv).

Korrosiv metallska korrosionsskyddas.

KRAV PÅ UNERLAGET

- Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet och permanent torrhet.
- Fri från beläggningar som försämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa partiklar.
- Avlägsna alla substanser som kan försämr vidhäftningen genom rengöring eller avfettning.
- Skikt av vattenlösligt lim, ska avlägsnas helt.
- Gammalt vattenbeständigt lim ska avlägsnas.
- Gamla beläggningar ska sitta fast ordentligt mot un-

derlaget. Beläggningar som inte sitter fast ordentligt ska avlägsnas.

- Alla icke absorberande ytpartier ska rengöras och slipas noggrant.
- Lokaler som inte är byggda över källare ska fukttätas i enlighet med standardföreskrifter.
- De krav som anges i relevanta, gällande standarder, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas

Polyuretanbelagda golv är inte lämpliga att behandla med Casco® VD Super Grip. Vid tveksamheter kan primer appliceras på ett litet område så att vidhäftningen kan kontrolleras.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Avlägsna svaga ytskikt, föroreningar och eventuell cementhud genom mekanisk bearbetning. Dammsug ytan. Underlaget ska vara fast, rent och dammfritt före primning.

BLANDNING

Färdigblandad. Appliceras utspädd.

MONTERINGSTID

Rekommenderad arbetsmetod:

- Omröras innan användning.
- Applicera primern jämnt på det torra underlaget med ett lämpligt verktyg, t.ex. korthårig roller eller borste. Se till att det inte bildas pölar.
- Avjämningsmassor kan appliceras efter en torktid på ca 1–2 timmar. Se produktdatablad för lämplig avjämningsmassa.

OBS! Primningen får ej vara äldre än 3 dygn.

Gammal vinyl, linoleum och gummibeläggningar (upp till 2,5 mm tjocka):

- Minsta skiktjocklek för avjämningsmassan är 3,0 mm.
- Gamla beläggningar med mjuk baksida är inte lämpliga.
- För beläggningar > 2,5 mm, vänligen kontakta teknisk service.
- Om belastningen förväntas bli hög (sjukhusgolv och liknande) är rekommendationen att primning och avjämning inte görs på gamla beläggningar.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen omedelbart med vatten. Torkad pri-

mer tvättas bort med aceton.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Casco-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® VD Super Grip
April 2023, Version 02.02
02179040000000040

CascoVDSuperGrip-sv-SECASCO-(04-2023)-2-2.pdf