



A SIKA BRAND

## PRODUKTBLAD

# Casco<sup>®</sup> VD Universal Primer

Koncentrerad lösningsmedelsfri primer.



### PRODUKTBESKRIVNING

Koncentrerad lösningsmedelsfri primer för absorberande underlag. Ökar vidhäftningen för avjämningsmassan och minskar absorptionen från underlaget.

### ANVÄNDNING

- Endast inomhus
- För golv och vägg
- Lämplig på underlag med golvvärme
- Till Casco Floor Expert avjämningsmassor

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lösningsmedelsfri
- Låg åtgång
- Lättapplicerad
- God vidhäftning på absorberande underlag
- Kan användas på de flesta underlag
- Koncentrat, ska spädas med vatten

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus
- M1

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk bas</b>	Polymer dispersion, lösningsmedelsfri			
<b>Förpackning</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Förpackning</b>	<b>EAN-kod</b>	<b>Antal per pal</b>
	718641	1 kg flaska (x 12 i kartong)	7612895821832	360 st
	718642	5 kg dunk	7612895821825	90 st
	718652	10 kg dunk	7612895821849	60 st
<b>Hållbarhet</b>	1 år i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska omedelbart förslutas och användas så snart som möjligt.			
<b>Lagringsförhållanden</b>	Förvara svalt, torrt och frostfritt, ej under +5 °C.			
<b>Färg</b>	Ljusblå			
<b>Densitet</b>	1,04 kg/l			

Torrhalt (vikt) ca. 30 %

pH-värde ca. 8,0

## APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	Läs nedan i kapitlet "Blandning".
Åtgångstabell	ca. 40–100 g/m <sup>2</sup> (ca 10–25 m <sup>2</sup> /kg) beroende på underlag, absorptionsförmåga, vertyg och blandningsförhållande.
Omgivande lufttemperatur	+5°C till +25°C (minst +5°C i underlaget)
Väntetid / Övermålning	<ul style="list-style-type: none"><li>Vidhäftningsförbättring och absorptionsminskning från ca. 0,5 timmar</li><li>Som fuktskydd ca. 24 timmar</li></ul>

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Casco® VD Universal Primer användas som primer för att minska absorptionsförmågan, för att förbättra vidhäftningen för avjämningsmassa på absorberande underlag och som skydd mot fukt från avjämningsmassor. Den kan också användas som tillsats vid blandning av vidhäftningsslamma. För icke absorberande underlag rekommenderas Casco® VD Super Grip.

### UTRUSTNING

Borste eller roller.

### UNDERLAGETS KVALITÉ

Casco® VD Universal Primer används vid följande underlag:

- Betong
- Lättbetong
- Cementbaserade rotbruk
- Kalciumbaserade rotbruk
- Gipsputs (enligt EN13279-1)
- Putsbbruk
- Gamla underlag med vattenbeständiga limrester
- Gipsskivor
- Trä

### KRAV PÅ UNDERLAGET

- Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet och permanent torrhet.
- Fri från beläggningar som försämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel

och lösa partiklar.

- Skikt av vattenlösligt lim ska avlägsnas helt.
- Gammalt vattenbeständigt lim ska avlägsnas mekaniskt så noggrant som möjligt.
- Lokaler som inte är byggda över källare ska fukttätas i enlighet med standardföreskrifter.
- De krav som anges i relevanta, gällande standarder, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Avlägsna svaga ytskikt, föroreningar och eventuell cementhud genom mekanisk bearbetning. Dammsug ytan. Underlaget ska vara fast, rent och dammfritt före primning.

### BLANDNING

Blanda med rent kallt vatten.

#### För att minska absorption och förbättra vidhäftning:

Betong	1:5
Lättbetong	1:3
Cementbaserade rotbruk	1:3
Kalciumbaserade rotbruk	1:1
Kalkcementputs	1:3
Gipsbruk	1:1
Gipsskivor	1:1

#### För att skydda underlaget mot fukt under appliceringsfasen:

Underlag av trä	1:1
Kalciumbaserade rotbruk	1:1
Gipsbruk	1:1
Underlag med gamla vattenbeständiga limrester	1:1

#### För att förbättra med en vidhäftningsslamma:

- Betong,
- Lättbetong
- Kalkcementputs
- Cementbaserade rotbruk
- Kalciumbaserat rotbruk

Tillblandning av vidhäftningsslamma (1 del VD Universal, 3 delar vatten + 6 delar pulver). Använd samma product som vid avjämnning.

#### Produktblad

Casco® VD Universal Primer

April 2023, Version 02.03

02179040000000039

## MONTERINGSTID

Rekommenderad arbetsmetod:

- Blanda primern före användning.
- Blanda med rent kallt vatten.
- Applicera primern jämnt på det torra underlaget med ett lämpligt verktyg, t.ex. en borste. Se till att inga pölar bildas.
- Avjämningsmassor kan appliceras efter en torktid på ca 0,5–24 timmar. Se produktdatablad för lämplig avjämningsmassa.

Om vidhäftningslamma används ska avjämningsmassan appliceras enligt metoden "vått i vått".

Om primern används på trä eller gipsskivor måste den torka i minst 24 timmar. För snabbare torktid se: Casco VD Ready Fix.

OBS! Primningen får ej vara äldre än 3 dygn.

## RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen omedelbart med vatten. Torkad primer tvättas bort med aceton.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)



### Produktblad

Casco® VD Universal Primer  
April 2023, Version 02.03  
02179040000000039

CascoVDUniversalPrimer-sv-SECASCO-(04-2023)-2-3.pdf