



weber silco render

- Enkomponentsputs
- Kan infärgas efter önskemål

Om produkten

Silco Render är en lösningsmedelsfri, vattenavvisande och mycket ånggenomsläpplig puts med mycket hög andel silikonhartsbindemedel lämplig i första hand för utomhusbruk på fasader.

Användningsområde

Silco Render är lämplig till Weber Fasadsystem EF (Serpomin EF, Serposol EF och Serpovent G2). Silco Render kan även användas på betong samt tidigare organiskt målade ytor.

Underlag

Underlaget måste vara torrt, fast och fritt från damm och feta föroreningar. Tidigare målade ytor rengörs noga från porös eller löst sittande färg.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Mineraliskt underlag
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Silco Render finns i Olika fraktioner 1, 1,5, 2 och 3 mm och infärgas enligt Webers standardkulör karta eller efter NCS skalan.

Förberedelser

Underlaget ska vara målat 1 gång med Silco paint

Förbehandling

På alla underlag ska en strykning med Silco Paint i samma kulör utföras innan applicering av Silco Render.

Blandning

Silco Render är klar för användning. Vid behov kan Silco render spädas med maximalt 2% rent vatten. Rör om ordentligt före användning. Vid starkt pigmenterade kulörer kan större vattenmängd erfordras.

Användning

Glättad struktur: Efter förbehandling, dra på eller spruta med lämpligt sprutverktyg ett heltäckande skikt med Silco Render, lika tjockt som kornstorleken och glätta ytan direkt i cirkulära rörelser. Avsluta putsetapper vid normala avgränsningar för undvikande av nyansavvikelser. För påföring och glättning

Produktspecifikation

Materialåtgång	Glättad 1,0mm 1,8 kg/m ² stänkt 1,0mm 1,8 kg/m ² Glättad 1,5 2,5 kg/m ² stänkt 1,5 2,4 kg/m ² Glättad 2,0 3,3 kg/m ² stänkt 2,0 2,5 kg/m ² Glättad 3,0 4,3 kg/m ² stänkt 3,0 2,8 kg/m ² Åtgången är angiven som en rekommendation och kan variera från projekt till projekt. För en mer exakt åtgång kan provyta utföras.
Härddningstid	3 dygn vid normala temperaturförhållanden
Fiberförstärkt	nej
Lagring	Lagras skyddad mot frost, helst i sval temperatur dock lägst +5. Kan lagras öppnad i 12 månader från produktionsdatum.
Förpackning	20 kg hink

används lämpligen en plastglättare. Stänkt struktur: Efter förbehandling stänks ytan med Silco Render en gång till rätt struktur. Avsluta putsetapper vid normala avgränsningar för undvikande av färgavvikelser.

Efterbehandling

Skydda färdigputsade ytor tills putsen härdat, normalt 3 dygn. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger härddningstiden. en dygns temperatur på minst +5 grader krävs alltid.

Observera

Objektets och omgivningens temperatur får inte understiga +5 °C eller överstiga +30°C. Putsa inte i direkt solsken, regn eller vid hög luftfuktighet. Rengör verktygen grundligt med vatten efter användning. Tomma förpackningar (droppfria, penselrena eller spackelrena) kan förbrännas alternativt lämnas till återvinning. Täck intilliggande byggnadsdelar väl och skydda mot stänk. Hänvisning Läs alltid aktuellt produktblad, besök vår hemsida www.seweber. Användaren skall kunna verifiera att anvisningarna följts

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.