



weber färgat fogbruk M 2,5

- Infärgas efter önskemål
- Anpassad för efterfogning

Om produkten

Färgat fogbruk är ett pigmenterat torrbruk. Blandas endast med vatten för att få användningsfärdiga färgade fogbruk. Finns i olika färger.

Användningsområde

Används till efterfogningsarbeten då färgad fog önskas.

Underlag

Använd jämnt sugande och torra murstenar.

Typ av underlag

- Block
- Tegel

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Vinterhantering: När temperaturen är under +5 °C eller risk finns för minusgrader under de första 3 dyggen ska vinteråtgärder i form av intäckning och uppvärmning ske. Varmvatten ska också användas eftersträva alltid en brukstemperatur på +20 °C. Frostkydd kan tillsättas i bruket men ersätter inte övriga vinteråtgärder. Varning för snabb uttorkning i samband med uppvärmning vid låga temperaturer. Speciella regler gäller för armerat murverk.

Sommarmurning

Observera att det i starkt solsken vid höga temperaturer krävs extra ordinära åtgärder för att motverka för snabb uttorkning.

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande noga för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev. uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5 grader C under utförandet och härdning.

Blandning

Färgat fogbruk M 2,5 blandas maskinellt ca 10 minuter med ca 3,2 L vatten (dricksvatten) per säck om 20 kg. Härvid erhålls ca 13 L användningsfärdigt bruk. Använd hela tiden samma vattenmängd och lika lång blandningstid. Bruk som börjat hårdna får ej blandas med ytterligare vatten för att återfå arbetsbarheten.

Produktspecifikation

| | |
|--------------------------|---|
| Materialåtgång | Åtgången varierar beroende på fogens djup och bredd. |
| Vattenbehov | ca 3,2 L per 20 kg säck |
| Utbyte | Ca 13 L per 20 kg säck |
| Bindemedel | Portlandcement |
| Ballast | Natursand alt vit ballast, 0-1 mm vissa överkorn förekommer |
| Tillsatser | Vintertillsats vid behov |
| Tryckhållfasthetsklass | Murbruksklass M 2,5 |
| Tryckhållfasthet 28 dygn | Mer än 2,5 MPa |
| Maskin och utrustning | Blandare. Planblandare. Genomströmningsblandare →JA. Obs GS tillsats krävs |
| Lagring | Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplatsMax 12 månader från tillverkningsdag |
| Förpackning | 20 kg säck 1000 kg storsäck |

Användning

Använd styv konsistens på bruket vilket minskar risken för nedsmutsning under fogningsarbete och underlättar rengöringen av fasadytan. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt.

Efterbehandling

Skydda färdigt murverk mot nederbörd under de första dyggen. Undvik syratvättning. Vid behov av rengöring använd Murtvätt Kalk/Salt. Försäkra er om att aktuell sten tål tvättning med vald rengöringsprodukt. Tegelleverantören kan svara på detta.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.