



weber KKh 35/65/500 0-4mm

Om produkten

weber KKh 35/65/500 0-4 mm kan med fördel användas som golvläggning bruk av tegel och naturstensgolv invändigt samt som murbruk i fasader och till grovputsning av fasader. NHL 3.5. endast för handpåslagning.

Användningsområde

weber KKh 35/65/500 0-4 mm kan med fördel användas som golvläggning bruk av tegel och naturstensgolv invändigt samt som murbruk i fasader på kulturbyggnader och till grovputsning av fasader. NHL 3.5. endast för handpåslagning.

Underlag

Bruket används på underlag som tidigare är murat och putsat med hydrauliska kalkbruk.

Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

alltid minst 5+ grader under påförande och härdning av bruket. endast för handpåslagning. NHL 3.5

Förberedelser

underlaget som ska putsas med KKh 35/65/500 0-4 mm ska alltid vara grundat och förfuktat

Förbehandling

underlaget som ska putsas med KKh 35/65/500 0-4 mm ska alltid vara grundat och förfuktat

Blandning

bruket blandas i planblandare, tillsatt vatten till önskad konsistens, ca 4,5 liter/25 kg säck. blanda i minst 20 minuter. blanda inte mer bruk än vad som förväntas användas inom 60 minuter.

Användning

mura med fyllda fogar och foga när bruket har börjat härda. vid putsning så slås bruket på med slev, komprimeras med långskånska och dras av med rättkäpp. lämna utan grov för bästa vidhäftning för nästa påslag.

Efterbehandling

väggen ska hållas skyddad från väder och vind under hela härdningsförloppet. putsen ska hållas fuktig i minst 3 dygn efter påförandet.

Produktspecifikation

Materialåtgång	ca 2 kg/ mm och m ²
Kornstorlek	0-4 mm
Rekommenderad skiktjocklek	ca 10 mm
Minsta skiktjocklek	4 mm
Blandningstid	minst 20 minuter
Appliceringsstemperatur	minst + 5 grader dygnet runt under hela härdningsförloppet
Användningstid	ca 60 minuter
Väntetid mellan appliceringar	minst 3 dygn
Bindemedel	NHL 3.5
Ballast	0-4 mm natursand
Maskin och utrustning	Planblandare
Lagring	24 månader efter produktionsdatum, torrt och frostfritt
Förpackning	25 kg säck

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200812442	weber KKh 35/65/500 0-4mm, 25 kg

Beläggning

bruket bör putsas med ett finbruk när en avfärgning ska ske med tex. weber Cal 249 kulturkalkfärg

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.