



weber KKh 35/65/500 0-2mm

- lättarbetat

Om produkten

weber KKh 35/65/500 0-2 mm är ett hydrauliskt kalkbruk som används med fördel på byggnader som tidigare är putsade med hydrauliska kalkbruk endast för handpåslagning. NHL 3.5 och kalk som bindemedel.

Användningsområde

bruket används på byggnader tidigare putsade med ett hydrauliskt kalkbruk

Underlag

Bruket används på underlag som tidigare är murat och putsat med hydrauliska kalkbruk.

Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

på byggnader som tidigare är putsade med hydrauliskt kalkbruk endast handpåslagning

Förberedelser

underlaget ska vara grundat med hydrauliskt kalkbruk och vara förfuktat

Förbehandling

underlaget ska vara grundat med hydrauliskt kalkbruk och förfuktat

Blandning

bruket ska blandas i tvångsblandare i minst 20 minuter. bruket blandas med ca 18% vatten, ca 4,5 liter/ 25 kg säck. blanda inte mer bruk än ni hinner använda på ca 20 min.

Användning

bruket slås på för hand med slev, komprimeras med långskanska och stockas av med rätkäpp.

Efterbehandling

putsen ska hållas skyddad från väder och vind under hela härdningsförloppet. putsen ska hållas fuktig i minst 3 dygn efter påförandet.

Produktspecifikation

Materialåtgång	ca 2 kg/mm och m ²
Kornstorlek	0-2 mm
Rekommenderad skiktjocklek	ca 6 mm
Bindemedel	NHL 3.5
Ballast	0-2 natursand
Fyllmedel	35/65/500 kalk, hydraulisk kalk och natursand
Kan fås med vintertillsats	Nej
Rekommenderad vattenhalt	ca 18 %, ca 4,5 liter/25 kg säck
Maskin och utrustning	planblandare
Lagring	hållbart ca 24 månader efter produktionsdatum, torrt och frostfritt i oöppnad förpackning
Förpackning	25 kg säck

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200812443	weber KKh 35/65/500 0-2mm, 25 kg

Observera

tål inte frost under härdning, minst 5 + grader. färdigblandat bruk ska användas inom 60 min.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.