



weber KKh 50/50/575 0-4mm

- NHL 3.5
- God arbetsbarhet
- tillsatt endast vatten

Om produkten

weber KKh 50/50/575 0-4 mm NHL 3.5 är ett fabriktillverkat torrbruk som framförallt används vid renoveringar av äldre byggnader som tidigare har varit murade och putsade med hydrauliska kalkbruk. speciellt lämpligt till att mura taktegel med. endast för handpåslagning.

Användningsområde

bruket används till renovering av äldre byggnader och väldigt lämpligt som understrykningsbruk till taktegel.

Underlag

Bruket används på underlag som tidigare är murat och putsat med hydrauliska kalkbruk.

Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

+ 5 grader är lägsta dygnstemperatur som krävs vid påförande och härdning av bruket. endast för handapplicering.

Förbehandling

underlaget ska alltid grundas med ett hydraulisk kalkgrundningsbruk och förfuktas

Blandning

bruket blandas i en planblandare med ca 4.5 liter vatten/ 25 kg torrbruk. bruket ska blandas i minst 20 min eller tills dess att man fått ett bra homogent bruk med bra konsistens. blanda inte mer bruk än det som förväntas användas inom ca 60 min.

Användning

bruket kan endast användas till handapplicering, slå på bruket med slev, komprimera med en långskånska och stocka av med en rätkäpp.

Efterbehandling

skydda alla nyputsade ytor från väder och vind under hela härdningsförloppet, putsen ska hållas fuktig i minst 3 dygn efter applicering.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 2 kg/ mm och m ²
Kornstorlek	0-4 mm
Rekommenderad skiktjocklek	max 12 mm/ påslag
Vattenbehov	Ca 4.5 liter/ 25 kg säck
Blandningstid	minst 20 minuter
Användningstid	ca 60 minuter
Väntetid mellan appliceringar	minst 3 dygn
Torktid innan nästa skikt	3 dygn
Tillsatser	inga
Kan fäs med vintertillsats	Nej
Rekommenderad vattenhalt	Ca 18%
Maskin och utrustning	planblandare
Lagring	24 månader från produktionsdatum torrt och frostfritt.
Förpackning	25 kg säck

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200812438	weber KKh 50/50/575 0-4mm, 25 kg

Beläggning

kan med fördel efterbehandlas med ett kalkbruk och målas med en kalkfärg

Observera

Ej pumpbart

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.