



## weber Kh 100/400 0-4mm

- Natur hydraulisk kalk NHL 3.5
- lätt bearbetad
- innehåller ingen cement

### Om produkten

Kh 100/400 0-4 mm är ett fabriksstillverkat hydrauliskt kalkbruk med NHL 3,5 som bindemedel och ugnstorkad natursand. Kan användas både till murnings och putsningsarbeten av kulturhistoriska byggnader. innehåller ingen cement.

### Användningsområde

Kh 100/400 0-4 mm används till nybyggnad och renovering. Kan användas både ut och invändigt till murning, grundning och putsning. till murning så ska tegelstenen vara av svagt eller normalsugande karaktär.

### Underlag

Underlaget ska grundas innan putsningsarbetet utförs. Tegel ska vara av svagt eller normalsugande karaktär.

### Typ av underlag

- Tegel
- Block

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### Bra att veta

till murningsarbeten ska tegelstenen vara av svagt eller normalsugande karaktär.

### Blandning

bruket blandas i tvångsblandare tillsatt vatten till önskad konsistens, ca 4 liter/25 kg torrbruk, blanda minst i 20 minuter.

### Efterbehandling

den färdiga putsen ska hållas fuktig i minst 3 dygn efter påförande, använd slang med FinSpridarmunstycke. ytan ska hållas skyddad från stark sol och regn under hela härdningsförloppet

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Puts ca 2 kg/m <sup>2</sup> och mm, murning ca 11 kg/tegelsten av danskt normalformat.
Kornstorlek	0-4 mm
Rekommenderad skiktjocklek	6-10 mm
Blandningstid	minimum 20 minuter
Appliceringsstemperatur	minst + 5 grader under hela härdningsförloppet
Användningstid	ca 60 minuter
Väntetid mellan appliceringar	minst 3 dygn
Tryckhållfasthet	CS II
Rekommenderad vattenhalt	ca 16%
Lagring	24 månader från produktionsdatum. ska förvaras torrt och oöppnat
Förpackning	25 kg säck

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200843181	weber Kh 100/400 0-4mm, 25 kg

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Återvinning

På [se.weber](http://se.weber)/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.