



webertec 913 tätskiktsmatta och -remsa

- 250 % Töjningsförmåga
- Applicerbar ner till +5° C
- Självhäftande

Om produkten

Självhäftande flexibel tätskiktsmatta och -remsa för permanent fuktisolering av balkonger, golv och vägg. Ger efter installation ett omedelbart spricköverbyggande och vattentätt skikt. Baserat på bitumen med ett överdrag av HDPE-folie. webertec 913 behöver inte varmsvetsas i skarvarna.

Användningsområde

För permanent vattentätning av golv, grundmurar, väggar, balkongplattor mm. Även lämplig som radonspärr.

Underlag

Rena och bärkraftiga underlag av betong, leca, tegel, gips, trä.

Bra att veta

Weber tec 913 uppfyller kraven för tätskikt enligt följande standarder; DIN 18533 "Waterproofing of element in contact with soil" (del 2), DIN 18531 "Waterproofing of roofs, balconies and walkways - Part 5: Balconies and walkways, EN 13969 "Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmurskydd"

Förbehandling

Underlaget ska vara rent, bärkraftigt, torrt och frostfritt. Löst sittande lager, kalk eller oljefärg måste avlägsnas. Vassa hörn och kanter rundas av. Komplicerade geometrier tätas med Weber Superflex D2 alt. Superflex D10. Vid starkt sugande eller dammiga underlag ska Weber Tec 913 VE primer först appliceras i två omgångar innan tätskiktsmattan appliceras. Primern ska bilda film innan Weber tec 913 tätskiktsmatta appliceras.

Användning

Börja med detaljer som genomföringar, hörn och vägg/golvanslutningar, lämpligtvis med Weber tec 913 remsan. Skapa förutsättning för att kunna överlappa ca 8-10 cm för respektive tätskiktsmembran. Rulla ut tätskiktsmembranet till önskad längd och skär av. Rulla därefter in avskuren längd igen. Vid applicering rullas därefter färdigskuren rulle ut ca 50 cm innan skyddsappretet börjar avlägsnas i samband med att rullen fortsätts rullas ut. Varefter tätskiktsmembranet rullas ut presas överlappningen samman med underliggande membran/underlag. För att erhålla 100% vidhäftning mot underlaget samt att avlägsna luftbubblor och veck jobbas en roller eller

Produktspecifikation

Materialåtgång	1,1 m/m
Dimensioner (LxBxH)	Membranets tjocklek 1,5 mm.
Rullens längd	1x15 samt 0,3x15 meter
Appliceringsstemperatur	+5° C till +30° C
Material	Bitumen och HDPE
Elasticitet	250 %
Vikt	Ca 1,5 kg/m ²
Kulör	Svart
Lagring	24 månader i sval mörk miljö.
Förpackning	1 rulle 1x15 meter per kartong, 15 rullar per pall 3 rullar 0,3x15 meter per kartong, 45 rullar per pall

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200910195	webertec 913, tätskiktsmatta 1x15 m
5200910196	webertec 913, tätskiktsremsa 0,3x15 m

borste över ytan. Överlappningarna trycks omsortsfullt ihop med varandra. För avslut av tätskiktsmembranet på exempelvis vägg rekommenderas att komersiellt tillgängliga vägganslutningsprofiler används.

Observera

Vid låga temperaturer (+5° C) eller starkt sugande underlag används primer webertec 913 VE för bättre vidhäftning och snabbare bett mellan underlag tätskiktsmembran.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.