



## weber KKh 20/80/475 0-2mm

- NHL 3.5
- Lättarbetat
- tillsatt endast vatten

### Om produkten

weber KKh 20/80/475 0-2 mm är ett NHL 3.5 putsbruk för handpåslagning, innehåller inte cement.

### Användningsområde

bruket används framförallt som putsbruk vid renovering av äldre kulturhistoriska byggnader som tidigare varit putsade med hydrauliskt kalkbruk

### Underlag

Bruket används på underlag som tidigare är murat och putsat med hydrauliska kalkbruk.

### Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### Bra att veta

NHL 3.5 och kalk som bindemedel och torkad natursand. tillsatt endast vatten.

### Förbehandling

Underlaget ska vara grundat med en hydraulisk kalkgrund och förfuktas

### Blandning

blanda bruket i en planblandare i minst 20 min, tillsatt endast vatten ca 4.5 liter/ 25 kg torrbruk. blandat bruk ska användas inom 60 min.

### Användning

slå på bruket med slev, komprimera med en långskånska och stocka av med en rätkäpp. riv ihop ytan med en skurbräda.

### Efterbehandling

färdigputsad yta ska hållas fuktig i minst 3 dygn efter färdigställning. skydda den nyputsade ytan från väder och vind.

### Beläggning

ytan målas eller ytputsas med kalkprodukter

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 2 kg/mm och m <sup>2</sup>
Kornstorlek	0-2 mm
Rekommenderad skiktjocklek	ca 6 mm
Vattenbehov	Ca 4.5 liter/ 25 kg torrbruk
Blandningstid	minst 20 minuter
Applikeringsstemperatur	minst + 5 grader dygnet runt under hela härdningsförloppet
Användningstid	ca 60 minuter
Torktid innan nästa skikt	3 dygn
Bindemedel	NHL 3.5
Fiberförstärkt	nej
Rekommenderad vattenhalt	ca 18 %, ca 4.5 liter/25 kg säck
Maskin och utrustning	Planblandare
Lagring	24 månader från produktionsdatum i oöppnad förpackning. torrt och frostfritt
Förpackning	25 kg säck

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200812440	weber KKh 20/80/475 0-2mm, 25 kg

### Observera

färdigblandat bruk ska användas inom 60 min. minsta appliceringstemperatur är + 5 grader under påförande och härdningsperiod av produkten.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.