

Produktinformation:

Lättspackel Medium 622

Färdigblandat lättspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Lättspackel Medium 622 är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllförmåga och låg densitet, som är mycket lätt att applicera och slipa.

Spacklet används inomhus till skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm. i torra utrymmen.

Lättspackel Medium 622 kan målas över med dispersions- och alkydfärger.

Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963. Se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

Denna produkt har testats och godkänts som en produkt med låga utsläpp enligt M1 och Emission klassificering.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ:	Lättspackel baserat på vinylacetatcopolymer
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i oöppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
79933	3 L
7993	10 L

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.*
- Applicering:** *Lättspackel Medium 622 appliceras för hand med en spackel. Vid spackling av tjockare skikt än 4 mm läggs spacklet på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.*
- För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för insjunkning och sprickbildning.*
- Sträckförmåga:** *Bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek.
Skarvspackling: ca 0,3 liter/m*
- Torktid:** *Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.*
- Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.*
- Rengöring:** *Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.*

För upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE

Lättspackel Medium 622 – Reviderat 2020.03.25 - Sida 2/2