

**Produktinformation:**

# Handspackel 616

**Traditionellt spackel till väggar och tak****Produktbeskrivning & användning:**

Handspackel 616 är ett färdigblandat traditionellt spackel, till väggar och tak inomhus.

Handspackel 616 har en god fyllförmåga och en smidig konsistens som gör den lättanvänd på de flesta material t ex betong, puts, gipsskivor och andra byggskivor.

Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963. Se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

Denna produkt har testats och godkänts som en produkt med låga emissioner enligt M1 klassificering.

Handspackel 616 är godkänt enligt Emission EC1 plus.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ:	Vattenbaserat spackel
Kulör:	Vit.
Konsistens:	Pastös, tixotrop
Densitet:	Ca 1,7 kg/liter.
Hållbarhet:	Minimum 1 år i oöppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
61610	10 L

**Härdat spackel:**

Övermålningsbar:	Ja.
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



## **Bruksanvisning:**

<i>Förberedelser:</i>	<i>Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar.</i>
<i>Användningstemperatur:</i>	<i>Från +5°C till +40°C.</i>
<i>Applivering:</i>	<i>Handspackel 616 appliceras med en spackel. Vid spackling av skiktjocklekar över 3 mm skall spacklet appliceras i flera omgångar och vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling. För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för insjunkning och sprickbildning</i>
<i>Sträckförmåga:</i>	<i>Bredspackling: 1 m<sup>2</sup>/liter vid 1 mm skiktjocklek. Skarvspackling: ca 0,3 liter/m</i>
<i>Torktid:</i>	<i>Beroende på skiktjocklek, luftfuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet torrt efter 8 – 10 timmar.</i>
<i>Övermålningsbar:</i>	<i>Spacklet är lämpligt för övermålning med de flesta färgtyper. På grund av många olika produkter på marknaden, rekommenderas att det utförs en test innan övermålning.</i>
<i>Rengöring:</i>	<i>Vått spackel avlägsnas med vatten. Hårdat spackel tas bort mekaniskt eller genom blötläggning i vatten.</i>

*För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE**

**TEL: 046-570 70**

*Handspackel 616 - Reviderat 30.03.2020 - Sida 2/2*