

**Produktinformation:**

# Åretruntskum 584

Användes ned till -15 °C.

**Produktbeskrivning & användning:**

PU Åretruntskum 584 är ett 1-komponent polyuretanskum, speciellt utvecklat för användning vid temperaturer ned till -15 °C.

Används vid montering av dörrar och fönster, till isolering och ljuddämpning, fyllning av mindre hål och hålrum.

PU Åretruntskum 584 binder och isolerar utmärkt. Fäster mot de flesta byggmaterial (dock inte polyeten, teflon, silikon och dylika limavisande ytor).

Notera att PU-skum inte tål solljus (UV-ljus), och därför alltid ska täckas / målas över. Innehåller inte CFC, HFC eller HCFC drivgaser.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Ohärdat skum:**

Typ:

1-komponent polyuretanskum

Hållbarhet:

18 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.

Se produktionsdatum på flaskan. **Förvaras stående.**

Förpackning:

Artikelnummer	Kulör	Emballage
7643	Gul brun	750 ml flaska

**Härdat skum:**

Övermålningsbar:

Ja

Värmeledningstal:

0,03 W/m°C (DIN 52612)

Brandklass:

B3 (DIN 4102)

Beständighet:

Kan motstå temperaturer från -40°C till +80°C, kort tid (max. 1 time) upp till 130 °C.

Solljus (UV): Skall skyddas mot solljus



# DANA LIM

## **Bruksanvisning:**

**Förberedning av underlag:** Ytorna skal vare rena från olja, fett, smuts och dylikt. Fukta alltid ytorna före applicering av skummet, då härdningen sker genom en reaktion med fukt.

**Applicering:** Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Ta bort locket och montera ventilhandtaget med tillhörande plaströr. Flaskan skall alltid användas med ventilen nedåt.

Skaka flaskan 10 - 15 gånger innan användning.

Fyll fogen eller reparationsstället till ca. 30 %, eftersom skummet expanderar kraftigt vid härdningen.

Används inte hela innehållet på en gång, kan plaströret sitta kvar en kortare tid. Vid nästa användningstillfälle klipps av ett par centimeter av röret. Om flaskan förvaras längre tid skall plaströret demonteras och ventilen rengöras med PU Rensvätska 599. Det finns dock ingen garanti att flaskans kan användas igen; om det kommer in luft härdar skummet i ventilen.

**Appliceringsförhållande:** Kan appliceras vid, yt- och lufttemperatur från –15 °C till +35 °C. Flaskans temperatur skall vara minimum +5 °C.

**Sträckförmåga:** Flaskans innehåll ger upp till 35 liter fritt expanderat skum eller 35 – 45 meter fog (20 x 30 mm).

**Härdning:** PU Åretrunskum 584 är klibbfri efter ca. 10 minuter, och skärbar efter 30 - 50 minuter, vid +20°C och 60% relativ luftfuktighet.

**Efterbehandling:** PU-skum skall skyddas mot solljus. PU Åretrunskum 584 kan efter härdning spacklas, tapetseras och målas över med alla vanliga färger och lacker.

**Rengöring:** Ohärdad skum avlägsnas med t.ex. acetone. Härdad skum kan endast avlägsnas mekaniskt eller med PU Borttagare 912.

## **Säkerhet:**

Se produktens säkerhetsdatablad

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK**

**TEL: 046-57070 - INFO@DANALIM.SE**

PU Åretrunskum 584 – Reviderat 2019-07-02 - Sida 2/2