

PRODUKTBLAD

# FORMPLYWOOD PLUS

Ljungberg Fritzo AB  
Industrigatan 7  
641 34 Katrineholm  
Telefonnummer: 0155-26 78 10  
info@ljungbergfritzo.se  
www.ljungbergfritzo.se

**LJUNGBERG**  
**FRITZOE**

# FORMPLYWOOD PLUS

## PRODUKTBESKRIVNING

Plywood tillverkad av sammanlimmade korslagda, tjockare furufaner som ger en grundskiva med mycket goda hållfasthetsegenskaper. Skivan är belagd med MDO för att ge en jämn och fin yta, samt en slät, mörk fenol film, 1,67 g/m<sup>2</sup>, på båda sidor. Skivan är WBP-limmad och kantförseglad med utomhusbeständig brun färg. Densiteten är c:a 585 kg/m<sup>3</sup>. Skivan uppfyller gällande standard (EN 717-1) mot formaldehyd emission (½ E1).

Certifiering: FSC MIX 70%.



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Formplywood Plus är främst avsedd att användas utomhus till formgjutning, men kan även användas till skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad (i väderskyddat läge).

Alla råa kanter efter bearbetning (t ex borrar, sågning, mm) skall kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträning.

Även skruvskallar och dylikt skall förseglas.

Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning c:a 10-15 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

## LAGRING

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, sörj för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivorna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

OBS! Om skivorna ligger obandade (dvs utan emballage och kantband) skall de endast förflyttas manuellt. Vid mekanisk förflyttning finns en stor risk att buntens "kalvar" eftersom den filmbelagda plywoodens yta är hal.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperatur och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

## AVFALLSHANTERING

Avkap och förbrukade skivor sorteras som deponi och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.



| ART NR | BENÄMNING                     | TJOCKLEK<br>(mm) | LÄNGD | BREDD | ANTAL/PALL |
|--------|-------------------------------|------------------|-------|-------|------------|
| 433121 | Formplywood Plus, FSC mix 70% | 12,0             | 2500  | 600   | 75         |
| 433120 | Formplywood Plus, FSC mix 70% | 12,0             | 2500  | 1200  | 70         |
| 433150 | Formplywood Plus, FSC mix 70% | 15,0             | 2500  | 1200  | 60         |
| 433180 | Formplywood Plus, FSC mix 70% | 18,0             | 2500  | 1200  | 50         |
| 433210 | Formplywood Plus, FSC mix 70% | 21,0             | 2500  | 1200  | 45         |

## TOLERANSER

|           |        |                 |
|-----------|--------|-----------------|
| TJOCKLEK: | 12 mm: | + 0,6; - 0,8 mm |
|           | 15 mm: | + 0,7; - 0,8 mm |
|           | 18 mm: | + 0,7; - 1,0 mm |
|           | 21 mm: | + 0,8; - 1,0 mm |

|                   |              |          |
|-------------------|--------------|----------|
| LÄNGD OCH BREDD : | <1000mm:     | +/- 1 mm |
|                   | 1000-2000mm: | +/- 2 mm |
|                   | >2000mm:     | +/- 3 mm |

|               |            |
|---------------|------------|
| VINKELRÄTHET: | +/- 1 mm/m |
|---------------|------------|

