



För våtrum

- Till förbehandling i Alfix Tätskiktssystemer
- Inom- och utomhus användning
- Effektivt skydd mot fukt och vatten
- Som förbehandling av sugande underlag
- Snabbtorkande
- Godkänd till våtrum enligt Etag 022

Produkt

Polymerdispersion med röd spärfärg.

Åtgång

Underlag

Alfix rollade system i samband med 1K Tätningsmassa
Alfix rollade system i samband med 2K Tätningsmassa
Till reglering av sugförmåga fx i samband med
Alfix Folie system blandad 1:6 med vatten
Träbaserade skivor

Åtgång

koncentrerad vattenspärr, liter/m²

0,20 liter/ m²

0,25 liter/ m²

0,10 liter/m²

0,10 liter/m²

Förpackning

Plastburk/hinkar: 1 liter och 10 liter

Plastdunk: 2,5 liter

Underlag

Puts, tegel, lättbetong mm.

Väggar och golv av betong max. 90% RF.

Våtrumsskivor och gipsskivor.

Träbaserade skivor (endast torra utrymmen).

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från damm. Alfix Vattenspärr får ej användas på fuktiga underlag. Påføres med bred, pensel eller roller till full täckning.

Rollade system: Underlaget behandlas med oförtunnad Alfix Vattenspärr i min 2 lager till rätt mängd är påfört. Torktid mellan rollningar ca 1 timme.

Vid starkt stugande underlag måste första rollningen vara utspädd 1:3 med vatten.

Folie system: Till reglering av underlagets sugförmåga kan Alfix Vattenspärr användas utspädd 1:6 till 1:20 med vatten.


Alternativt kan användas Alfix PlaneMixPrimer.

Träbaserade underlag i torra utrymmen: Alfix Vattenspärr utspädd med vatten 1:3. Därefter till rätt mängd är påfört.

Utomhus: Alfix Vattenspärr förtunnas med vatten 1:6.

Alternativt kan användas Alfix PlaneMixPrimer.

Märkning

 1073	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com	Alfix VådrumsPrimer ETA-09/0047 ETA-09/0048 ETA-11/0501
	10 1073-CPR-314-1 1073-CPR-314-2 14 1073-CPR-314-3	Ydeevnedeklaration nr. 19

Rengöring

Verktyg rengöres i vatten innan dispersionen har torkat. Torkad dispersion kan avlägsnas med lösningsmedel till exempel aceton eller toluen.

Viktigt!

Använd skyddshandskar under arbetet, då produkten häftar starkt till huden.

Provningar

Etag 022, del 1 og 2.

Hänvisningar

VÄTRUM – Tätskikt med Alfix rollade system

VÄTRUM – Tätskikt med Alfix folie system

Produktinfo för:

- Alfix 1K Tätningsmassa
- Alfix 2K Tätningsmasse
- Alfix Tillbehör till Alfix Tätningssystem
- Alfix PlaneMixprimer

Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur Min +10°C

Densitet 1,2 kg/liter

Torrtdid Ca 1 timme vid +20°C

Färg Svagt rödaktig

Lagringstid Min 12 månader frostfritt i oöppnad förpackning

Ånggenomgångsmotstånd

Åtgång	Fuktmiljö	Z i GPa m ² s/ kg	Z i s/m	Sd i m
0,2 ltr./m ² Vattenspärr	RF93/50	160	1.170.000	31