

## Yunik Järn- och metallfärg



### Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Alkydbaserad metallackfärg som ger en extra stark och väderbeständig yta. Torkar snabbt och är motståndskraftig mot olja och kemikalier. Kulör- och glansbeständig.
Produktanvändning:	<p>Används inom- och utomhus på rostskyddat järn och metall. Mycket lämplig för maskiner, staket, grindar, plåt m m.</p> <p>Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Mattslipa blanka och målade ytor. Tvätta noggrant med Yunik Målartvätt, så att all smuts, fett och olja är borta. Ta bort ev påväxt med Yunik Fasadtvätt Bevaxning. Skölj efter med rent vatten.</p> <p>Grunda obehandlade ytor med lämplig primer, beroende på underlag.</p> <p>Rör om före användning. Måla 2 ggr med pensel, rulle eller spruta. Appliceringstemperaturen skall vara minst 5°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80 %.</p>
Tekniska data:	
Glans:	90, högblank
Densitet:	1,3 kg/l
Torrhalt:	Vikt 67%, vol 38%
Sträckförmåga:	8-12 m <sup>2</sup> /liter per behandling
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 4 timmar Genomhårdad: Flera dygn
Förtunning:	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Lacknafta
Förvaring:	Frostfritt i tättslutande emballage
Miljöinformation:	Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation
Tips och goda råd	Var noggrann med rengöring och slipning. Viktigt att hålla sträckförmågan för att få rätt skiktjocklek samt övermålningstiden för att få bästa resultat.

Maj 2011

**DAY-system ab**  
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd  
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10  
[www.day-system.com](http://www.day-system.com)