

Yunik Lättspackel, Våtrum



Produktdatablad

Produktbeskrivning: Yunik Lättspackel, våtrum är en finkornig akrylförstärkt spackelmassa för våtutrymmen.

Produktanvändning: Används inomhus i våtutrymmen på betong, puts, gips, lättbetong och tidigare målade ytor. Kan användas till såväl fläck- som bredspackling. Säkrar god vidhäftning och är lätt slipbar.

Underlaget skall vara rent, torrt och väl bundet. Rengöring av underlaget utföres med målartvätt och rent vatten

Yunik Lättspackel, Våtrum appliceras med handspackling. Använd skyddsglasögon och andningsskydd vid slipning. Appliceringstemperaturen skall vara min. 10°C och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.

Tekniska data:

Densitet:	Ca. 1,0kg/l
Torrhalt:	Ca. 58 vol %
Kulör:	Blå
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Övermålningsbar: Ca. 1 dygn Sliptorr: Ca. 1 dygn Genomhårdad: Flera dygn
Vidhäftning på betong:	1,4 N/m ²
Max kornstorlek:	0,2 mm
Max skiktjocklek:	3 mm
Sträckförmåga:	0,5-2 m ² /liter pr. behandling
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl förslutet.
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Flytande spackelmassa skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

CE Gipsskarvar



07 : 3A - EN 13963.
Reaction to fire: F, Flexural strength: min. 320 N

CE Bredspackling



T1 : EN 15824. Internal plasters based on organic binder.
Adhesion: >0,3 Mpa, Reaction to fire: B

November 2013, ersätter april 2011.

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com

