

Yunik Lättspackel, Grov




Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Yunik Lättspackel, Grov är en grovkornig spackelmassa. Har mycket hög fyllförmåga och kan spacklas i tjocka lager.
Produktanvändning:	Används inomhus i torra utrymmen för spackling av puts, betong, lättbetong och tidigare målade ytor m.m. Kan användas till såväl fläck- som bredspackling. Säkrar god vidhäftning och är lätt slipbar.
Innan du spacklar	Underlaget skall vara rent, torrt och väl bundet. Rengöring av underlaget utföres med målartvätt och rent vatten.
När du spacklar	Yunik Lättspackel, Grov appliceras med handspackling. Grunda den spacklade ytan med Yunik Grundfärg Tak & Vägg före vidare behandling med t ex målning, tapet, väv eller filt. Använd skyddsglasögon och andningsskydd vid slipning. Appliceringstemperaturen skall vara min. 10°C och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.

Tekniska data:

Densitet:	Ca. 0,97 g/l
Torrhalt:	Ca. 58 vol %
Kulör:	Ljusgrå
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Övermålningsbar: Ca. 1 dygn Sliptorr: Ca. 1 dygn Genomhärdad: Flera dygn
Vidhäftning på betong:	0,8 N/m ²
Max kornstorlek:	0,3 mm
Max skikt tjocklek:	30 mm
Sträckförmåga:	0,5-2 m ² /liter pr. behandling
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl förslutet
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Flytande spackelmassa skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

CE Bredspackling



December 2013, ersätter november 2013

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com