

## Yunik Rollerspäckel, Medium




### Produktdatablad

- Produktbeskrivning:** Lättspäckel som med sin speciella konsistens är anpassat för applicering med långhårig rulle. Fyller och utjämnar ojämnheter, sprickor mm. Ger en yta som är lätt att slipa.
- Produktanvändning:** Yunik Rollerspäckel är lämpligt till spackling i torra rum på t ex betong, lättbetong, puts, gips och tidigare målade väggar och tak.
- Innan du spacklar** Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Spik, skruvar och tejp skall tas bort före spackling.
- När du spacklar** Applicera spacklet med långhårig rulle. Fukta rullen lätt med vatten före start. Fördela spacklet jämnt med rullen på hela ytan och eftersläta med bredspäckel. Appliceringstemperaturen skall vara min 10°C och luftfuktigheten max 80% RF. När spacklet är torrt, slipas eventuella ojämnheter bort. Damma av slipdamm. Grunda med Yunik Grundfärg Tak & Vägg före vidarebehandling med färg eller tapet.

### Tekniska data:

- Kulör:** Ljusgrå
- Densitet:** Ca. 1,1 kg/l
- Torrhalt:** Ca. 55 % vikt
- Sträckförmåga:** Ca. 0,8-2,0 m<sup>2</sup>/l
- Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):** Övermålningsbar & Sliptorr: 24 timmar  
Genomhärdad: Flera dygn
- Vidhäftning på betong:** 0,63 MPa
- Max. skiktjocklek:** Max. 4 mm
- Max. kornstorlek:** Max. 0,2 mm
- Förtunning:** Skall inte förtunnas
- Rengöring av verktyg:** Vatten
- Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten
- Miljöinformation:** Tag bort mesta möjliga späckel från verktygen före rengöring i vatten. Flytande späckelmassa skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

### CE Bredspackling



November 2013, erstätter maj 2013

**DAY-system ab**  
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd  
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10  
[www.day-system.com](http://www.day-system.com)