

Yunik Häftprimer



Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Vattenbaserad metallgrundfärg, som ger optimal vidhäftning och rostskydd. Produkten är snabbtorkande och kan övermålas med färger baserade både på vatten och lösningsmedel.
Produktanvändning:	Används ute och inne på järn, stål, fabrikslackerad plåt, aluminium, zink, koppar och varmförzinkat järn. För bästa rostskydd på järn och stål utomhus rekommenderas Yunik Rostprimer och färdigmålning med Yunik Järn- och metallfärg.
Innan du målar	Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Mattslipa blanka och målade ytor. Tvätta noggrant med Yunik Målartvätt, så att all smuts, fett och olja är borta. Ta bort ev påväxt med Yunik Fasadtvätt Beväxning. Skölj efter med rent vatten. Använd ev högtryckstvätt. Det är viktigt att skölja med rent vatten efter tvättning för att få bort rester av rengöringsmedel.
När du målar	Rör om före användning. Måla 2 ggr med pensel, rulle eller spruta. Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80 %. Viktigt att färdigbehandla med täckfärg inom 2 veckor.
Tekniska data:	
Glans:	5, matt
Densitet:	1,3 kg/liter
Torrhalt:	Vikt 55% Volym 44%
Sträckförmåga:	8-12 m ² /liter per behandling
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 1 timme Overmålningsbar: 1-2 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning:	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg:	Penseltvätt
Förvaring:	Frostfritt i tättslutande emballage
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Tips och goda råd	Var noggrann med rengöring och slipning. Viktigt att hålla sträckförmågan för att få rätt skiktjocklek samt övermålningstiden för att få bästa resultat.

Maj 2011

DAY-system ab
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10
www.day-system.com