

## Yunik Traditionell Rödfärg



### Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Yunik Traditionell rödfärg är framställt av rödfärgspigment, mjöl, linolja, järnvitriol och vatten. Yunik Traditionell rödfärg kan inte övermålas med andra typer av färg.
Produktanvändning:	Yunik Traditionell rödfärg skall endast målas på nytt, grovsågat trä samt på tidigare rödfärgsmålade ytor.
Innan du målar	Underlaget skall vara rent och torrt. Vid målning av tidigare rödfärgsmålade ytor borstas löst sittande färg bort före målning. Ev. påväxt tvättas med Yunik Fasadvätt Extra och/eller Yunik Fasadvätt Beväxning.
När du målar	Färgen omröres väl före målning. Målning i direkt solljus rekommenderas ej. Färgen omröres väl före användning. Påføres med pensel eller spruta i tunna skikt för att undvika krackelering.
Tekniska data:	
Glans:	Ca 3, helmatt
Densitet:	Ca 1,12 kg/l
Torrhalt:	Ca 30 vol. %
Sträckförmåga:	3-5 m <sup>2</sup> /l
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: Ca 2 timmar Overmålningsbar: Ca 12 timmar Genomhärdad: 24 timmar
Förtunning:	Vatten
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Frostfritt
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Maj 2011

**DAY-system ab**  
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd  
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10  
[www.day-system.com](http://www.day-system.com)