

SPONPLATTELIM EKO

Vattenbaserat skivlim

Produktbeskrivning:

Ett lösningsmedelsfritt spånskivelim framtaget för spånskivegolv. Produkten ger en fullständig membranfunktion samt motverkar golvknarr.

Användningsområde:

Använd limmet i kombination med skruv enligt anvisningar från skivleverantören. Används i miljöer som ej är konstant fuktutsatta.

Tekniska data:

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ | Vattenbaserad akrylat |
| Härdningssystem | Torkar |
| Konsistens | lätt massa |
| Färg | Beige |
| Förpackning [ml] | 300 |
| Övermålningsbar* | Ja |
| Applikations temp, kontinuerlig [°C] | -25 till +80 |
| Arbetstemperatur [°C] | 5-40 |
| Hållbarhet svaltt & torrt [månader]** | 12 |
| Lagringstemp, idealisk [°C] | 5-25 (klarar kortare nedkyllning till -10°C) |

Samtliga värden vid 23° / 50 % H.R, om inget annat anges

**Övermålningsbarhet anges endast som ja eller nej i tabell. ESSVE rekommenderar alltid prov innan fullskala genomförs. Beakta alltid att alla produktkombinationer inte har förprovats och det är därför alltid upp till kund/slutanvändare att kontrollera att färg, lack eller annan ytbehandling är kompatibel med produkten i fråga.*

***Bäst före märkt emballage, för produkter med bag in box gäller obruten påse.*

Gör så här/applicering:

Omgivnings- och materialtemperatur bör vara 5 °C ÷ +40 °C. Se till att underlagen som skall limmas är rena samt torra och fett/oljefria. Ett av materialen som skall limmas bör vara sugande. Använd alltid skruv enligt skivleverantörens anvisningar.

Rengöring:

Rengör spill med vatten eller fuktad trasa.

Förvaring:

SPONPLATTELIM EKO lagras bäst mörkt, svalt och torrt. Produkten bör inte utsättas för köldgrader under längre tid.

Säkerhetsföreskrifter:

Se separat säkerhetsdatablad

Anmärkning:

Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk förändring.

All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.