

Iso-Plus Grundbruk B

Putsbruk för första påslaget på fasadputssystemen Iso-Plus och Iso-Vent. Går även att använda till putsning ovan mark på underlag av murverk.

Arbetsanvisning

Blandning

Blandas maskinellt ca 10 min i planblandare med ca 4,2 liter vatten per säck (25 kg). GS-tillsats krävs vid användning av genomströmningsblandare.

Användningsråd

Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet. Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol och eftersträva en jämn temperatur över 15° C under härdningstiden. Vid användning under 5° C ska vinteråtgärder vidtas.

Teknisk data

Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 0–3 mm
Vattenbehov	Ca 17 %
Vattenbindemedel	0,9
Lufthalt	Ca 18 %
Användningstid 20 °C	Ca 2 tim
Frostbeständighet	Ja
Fiberförstärkt	Ja
Rek. putsskiktjoklek	8–12 mm, pumpbart

Förpackning

Produkten levereras som standard i 25 kg säck men kan (i regel) även fås i 1000 kg storsäck samt 10-tons behållare.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "F", "I", and "N" are connected, as are "J" and "A". The logo is underlined with two horizontal lines.