

Ersätter: Tidigare version 2014-10-08

Datum: 2016 september

MultiFix Rapid



Dammreducerad, snabb cementbaserad fästmassa för användning i lagtjocklek 1- 10 mm. Lämplig för montering av kakel, klinker, granitkeramik och stengods i torra utrymmen, våtutrymmen och ovan golvvärme. För användning på golv och vägg både inom- och utomhus.

- **C2 FTE enligt EN 12004**
- **EC1 Plus R**
- **Dammreducerad**
- **Snabbhärdande**
- **Vatten och frost resistent**
- **För golvvärme**
- **Lågt krominnehåll enligt REACH**

TEKNISK DATA

Bas: Cementbaserad

Färg: Grå

Blandning:

15 kg pulver + 3,6 l vatten

4 kg pulver + 1,0 l vatten

Brukstid: ca 45 minuter vid +20°C

Öppentid (EN 1346): ca 30 minuter

Gångbar: efter 3 timmar

Fogbar: efter 3 timmar

Arbetstemperatur: inte under +5°C

Temperaturbeständighet: härdad -20°C till +80°C

Åtgång (pulver):

6 mm fixkam 2,1 kg/m²

8 mm fixkam 2,6 kg/m²

10 mm fixkam 3,1 kg/m²

Förpackning: 15 kg, 4 kg

Lagring: 6 månader i öppnad förpackning. Förvaras svalt och torrt.

ANVÄNDNING

Casco MultiFix Rapid används i upp till 10 mm lagtjocklek för montering av:

- kakel
- klinker
- granitkeramik
- stengods
- stengodsmosaik
- naturliga och konstgjorda betongplattor som är okänsliga för missfärgning
- naturliga och konstgjorda betongplattor som är okänsliga för deformation
- keramiska plattor på golv och vägg
- keramiska plattor i våtutrymmen
- keramiska plattor på golvvärme

UNDERLAG

Normala absorberande underlag

- betong
 - cementbaserade avjämningsmassor
 - cementbaserad puts
 - kalk- cementbaserad puts
 - gipsskivor
- Prima underlaget med Casco Primer (1:3)

Gipsbaserade underlag

- gipsbaserade avjämningsmassor
 - gipsbaserade putsbruk
- Prima underlaget med Casco Primer (1:1) (torktid minst 24 timmar)

Icke absorberande underlag

- keramik (endast inomhus på torra ytor)
- Prima med Casco Superprimer.

KRAV PÅ UNDERLAG

Underlaget ska vara fast och torrt. Skivmaterial ska vara väl förankrat mot underlaget och bjälklagsavståndet ska uppfylla gällande byggnadsnorm. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från olja, fett, cementhud och liknande. Lösa skikt avlägsnas mekaniskt. Gammal keramisk beläggning kan ligga kvar i torra utrymmen. Kontrollera vidhäftningen och rengör/ slipa plattorna.

Gipsputs ska ha RF $\leq 75\%$, cementbaserade underlag ska ha RF $\leq 85\%$, cementbaserade underlag med golvvärme ska ha RF $\leq 75\%$, gipsbaserade avjämningsmassor ska ha RF $\leq 75\%$. Ojäma underlag avjämnas med lämplig Casco avjämningsmassa. Underlag i våtutrymmen skyddas med Casco tätskiktssystem.

BRUKSANVISNING

Blanda Casco MultiFix Rapid med kallt rent vatten. Maskinvisp rekommenderas. Applicera med lämplig tandad spackel beroende på storlek och utformning på platta. Montera plattorna i den nyapplicerade fästmassan innan skinnbildning. För plattor (>30 x 30 cm) på golv rekommenderas Casco Floorflex Premium eller Casco MultiFix Suplerflex.

VIKTIGT

Följ rekommenderad vattenmängd vid blandning. Blanda inte mer material än vad som används inom 45 minuter. Material som börjat härda får inte blandas upp igen med varken vatten eller pulver. Vid montering av mosaik i våta utrymmen ska endast mosaik med nät på framsidan användas. Rengör verktyg med vatten direkt efter användning.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning IRRITERANDE Xi

Innehåller cement. Irriterar huden. Risk för allvarlig ögonskada. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Ingående cement innehåller sexvärt krom < 2 mg/kg vid leverans och 12 månader därefter, vid lagring på torr plats. Användning därefter kan medföra ökad risk för kromeksem. Förvara förpackningen torrt och väl tillsluten.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad och miljödeklaration.

MILJÖGODKÄNNANDEN

EC1 PLUS R