



Ersätter: 2014-03-19

Datum: 2014-10-08

# WoodFiller

## 3701-3703, 4440

Lösningssmedelsbaserad lagningsmassa för trä. För fyllning och lagning av sprickor och hål i trä. Kan slipas, målas och laseras.

- Lagningen går att slipa, måla, lacka och betsa.

### TEKNISK DATA

**Typ:** Akryldispersion med filler och pigment.

**Lösningssmedel:** Lösningssmedelsbaserad.

**Färg:** Furu/natur (3701), EK (3702), Teak (3703), Natur (4440).

**Konsistens:** Pasta.

**Densitet:** 1200 kg/m<sup>3</sup>.

**pH:** Ca 8,2.

**Torrhalt:** Ca 78 %.

### APPLIKATIONSDATA

**Arbetstemperatur:** Ej under +18°C.

**Torktid:** Skikt upp till 3 mm tjocklek kan normalt slipas efter 2 - 3 timmar. Torktiden är beroende av temperatur och luftfuktighet.

**Lagringstid:** 12 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

### HÄLSA OCH MILJÖ

#### Märkning

Mycket brandfarlig.

#### Hantering och Rengöringsföreskrifter

God arbetshygien skall iakttas. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Redskap rengörs med ljummet vatten innan massan torkat. Mycket brandfarlig.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

### BRUKSANVISNING

#### Gör så här

Ytorna skall vara rena, torra och fettfria. Rugga upp ytan med fint slippapper. Avlägsna slipdamm. Fyll hål och sprickor så att ett litet överskott erhålles. Djupa hål och sprickor måste fyllas i omgångar. Varje omgång måste torka innan ny massa ifylles.

Lagningar upp till 3 mm skikt kan normalt slipas efter 2

– 3 timmar. För djupare hål rekommenderas torkning till nästa dag före slipning.

Gör en först slipning med grövre slippapper (40 – 60 papper) och fortsätt sedan med finare sandpapper (100 – 120 papper). Efter slipning kan ytan målas, lackas eller betsas som en vanlig träyta. Vid betsning rekommenderas ett test på en separat träyta.

Obs! Cascol WoodFiller ändrar inte kulör som trä normalt gör, naturlig mörkning uppstår alltid med tiden.

### FÖRPACKNING

2,7 liter

125 ml

---

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

---

**Certifierad enligt:**



**Sika Sverige AB**  
163 08 Spånga, Sverige  
Tel: +46 8 621 79 00  
Web: [www.casco.com](http://www.casco.com)

---