

Produktinformation:

Rustik Topcoat 229

Vattenbaserad ytbehandling till försegling av spacklade ytor**Produktbeskrivning & användning:**

Rustik Topcoat 229 är en vattenbaserad ytbehandling som används för att förstärka spacklade ytor och öka tåligheten mot slag, skrapmärken och fuktpåverkan.

Efter applicering bibehålls spacklets rustika utseende och eventuella färgskiftningar framhävs.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

Typ:	Vattenbaserad styrenakryldispersion
Kulör våt:	Vit
Kulör torr:	Transparent
Konsistens:	Tunnflytande
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
22901	1 l

Bruksanvisning:

Förberedelser:	Torka av det spacklade området så det är rent och dammfritt. Använd maskeringstejp på kanter intill ytan.
Förtunning:	Produkten kan tjockna in över tid och bör i så fall förtunnas med vatten. Konsistensen ska likna mjölk för att få optimal insugning i underlaget.
Applicering:	Applicera Rustik Topcoat med en korthårig rulle (lackrulle) i ett tunt, jämnt skikt. Om det syns överlappningar mellan rullspåren kan man köra över en extra gång, gärna i olika riktningar. Alternativt kan Rustik Topcoat förtunnas (ca 1 dl vatten till 5 dl Topcoat) och appliceras med en tryckspruta ca 30 – 40 cm från väggen. Det är viktigt att inte applicera för tjockt skikt och eventuella rinningar skall snabbt baddas bort med en trasa för att säkerställa att de inte syns i det färdiga arbetet. Kan, vid behov, förtunnas med ytterligare vatten. Önskas en starkare yta, och ett blankare utseende, kan man applicera ytterligare ett skikt Topcoat.
Torktid:	Ca 2 – 3 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet.
Sträckförmåga:	Ca 8 m ² /liter.
Rengöring:	Ohärdad Topcoat tas bort med tvål och vatten. Rengör verktyg med vatten innan produkten torkat. Härdad Topcoat avlägsnas mekaniskt, men kan mjukgöras med t ex acetone.

