

Produktinformation:

Filler Standard 618

Färdigblandad fiberförstärkt akrylfiller**Produktbeskrivning & användning:**

Filler Standard 618 är ett färdigblandat akrylspackel med cellulosa-fibrer, som förbättrar vidhäftning och styrka och sjunker minimalt. Kan appliceras i upp till 5 mm tjocka skikt åt gången.

Fillern används till fyllning av hål (efter t ex skruv, spik eller plugg) och sprickor i trä, gips, murverk, puts och betong.

Filler Standard 618 är skruvfast, snabbtorkande och övermålningsbar.

Måste skyddas mot direkt vattenpåverkan. Vid användning utomhus skall ytan skyddas med en täckande ytbehandling.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

| | |
|-------------|---|
| Typ: | Akrylbaserat spackel med cellulosa-fibrer |
| Kulör: | Vit |
| Konsistens: | Pastös, tixotrop |
| Densitet: | 1,6 kg/liter |
| Torrhalt: | ca 73 % |
| Hållbarhet: | Minimum 12 månader i oöppnat emballage och sval förvaring. Lagras frostfritt |

Förpackning:

| Artikelnummer | Kulör | Emballage |
|---------------|-------|------------|
| 77602 | Vit | 250 ml tub |

Härdat spackel

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Övermålningsbart: | Ja |
| Fuktbeständighet: | Tål inte konstant vattenbelastning |



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.
- Användningstemperatur:** +5°C till +40°C.
- Applicering:** Filler Standard 618 appliceras med en spackel, i skikt upp till 5 mm åt gången. Vid spackling av djupa hål och sprickor ska spacklet appliceras i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.
- Torktid:** Beroende på skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet är spacklet sliptorrt efter 20 – 30 min i tunna skikt. Skruvfast efter ca 2 dygn (5 mm skikt).
- Efterbehandling:** Spacklet är kan målas över med de flesta färgtyper. På grund av det stora utbudet på marknaden rekommenderas dock att först utföra ett test.
- Vid utomhus användning eller annan direkt vattenpåverkan **skall** fillern målas över efter den har torkat.
- Rengöring:** Verktyg tvättas med vatten innan produkten torkat. Härdad filler avlägsnas mekaniskt.

För upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
INFO@DANALIM.SE – TEL: 046-570 70