

Intensiv Dekorolja

5290 Svart



STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För infärgning av golv, tak, paneler, möbler mm inomhus

Ger en Intensivt svart infärgning på trä inomhus
Baserad på naturliga oljor – mikroporös.
Vattenavvisande

Åtgång

1 liter räcker till ca. 20 m² vid 1 applicering

Torktid

24-48 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Golv: Osmo Mikrofiberroller 250 mm (extra intensiv infärgning), vit skurnylon med doodlebugshållare eller Osmo Golvmaskin med vit rondell (transparent infärgning).

Tak, paneler, möbler m m: Osmo Mikrofiberroller 100 mm (extra intensiv infärgning), Osmo Pensel eller Osmo Penselborste 150mm (transparent infärgning med mycket pigment), vit skurnylon (transparent infärgning) eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (ljusare laserande infärgning).



Osmo Pensel



Osmo Penselborste



Osmo Easy Pad



Vit skurnylon



Osmo Mikrofiberroller



Doodlebugshållare



Osmo Golvmaskin



Rondeller

1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). För bästa resultat slipas ytan ordentligt före behandling (alltid på golv). Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 100-120 (golv) beroende på träslag och 120-240 (möbler/övriga ytor). Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Osmo Intensiv Dekorolja är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Observera att det slutliga resultatet och åtgången av produkt alltid påverkas av träets naturliga kulör, ålder och slipning.

Gör alltid en provbehandling på en mindre yta för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.

Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

Infärgning av mörka exotiska träslag såsom Wenge, Teak, Merbau, Jatoba etc. rekommenderas ej. För ytbehandling används istället ofärgad Osmo 1101 Klarvax.

2. Applicering

Golv – (1 applicering)

- Applicera produkten tunt och jämnt i fiberriktningen med Osmo Mikrofiberroller 250 mm (extra intensiv infärgning), vit skurnylon med doodlebugshållare eller Osmo Golvmaskin med vit rondell (transparent infärgning). Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka ca. 24-48 timmar, sörg för god ventilation.

OBS! På golv får endast 1 applicering göras med Intensiv Dekorolja. Då ytan torkat utförs alltid en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originalalet (blank, sidenmatt eller halvmatt) eller Rapid (sidenmatt). Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m². Se instruktion för Osmo Hårdvaxolja Originalalet 3011/3032/3065 eller Rapid 3232.

Tak, paneler, möbler m m (1 - 2 appliceringar)

- Applicera produkten tunt och jämt i fiberriktningen med rekommenderat verktyg (se Verktyg) beroende på önskat utseende. För ljusare laserande infärgning - torka av i fiberriktning efter ca.10 minuter med Osmo Easy Pad luddfri trasa. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka ca. 24-48 timmar, sörg för god ventilation.

Önskas en starkare infärgning kan ett andra tunt lager appliceras, **dock ej på slitytor**. På slitytor rekommenderas en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originalalet (blank, sidenmatt eller halvmatt) eller Rapid (sidenmatt). Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m². Se instruktion för Osmo Hårdvaxolja Originalalet 3011/3032/3065 eller Rapid 3232.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo Intensiv Dekorolja är enkla att rengöra. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.



5290 Svart applicerad med Osmo mikrofiberroller



5290 Svart applicerad med vit skurnylon eller Osmo Golvmaskin med vit rondell

De avbildade kulörerna är applicerade på ek, fotograferade och endast vägledande.
Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com



Intensiv Dekorolja 5290 Svart



2016.04.27 • Ersätter alla tidigare versioner. Sida 2/2