



# Timberex Wax Oil

Lösningsmedelsfri, snabbtorkande olja  
med Caranubavax



- Timberex Wax-Oil har upp till tre gånger högre täckningsgrad än vanlig olja, passar alla typer av träslag och är därför idealisk för både offentliga och privata miljöer.
- Timberex Wax-Oil är enkel att applicera. Blandningen av naturlig olja och Caranubavax penetrerar djupt in i träet samtidigt som den skyddar och ger en vacker yta.
- Passar också mycket bra till underhåll av tidigare oljade golv.
- Tidsbesparande - färdig på en dag.
- Innehåller inte vatten, låg VOC.
- Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3.



[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)



# Timberex Wax Oil

Lösningsmedelsfri, snabbtorkande olja  
med Caranubavax

## STORLEKAR

0,2, 1 och 5 liter

## ÅTGÅNG

15-20 m<sup>2</sup> per liter – grundbehandling

>50 m<sup>2</sup> per liter - underhåll

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad åtgång. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

## REDSKAP

- Gummiraka. Roller för starkt sugande trä.
- Skurmaskin/Duo 150-300 varv
- Rondell brun och röd
- Skurblock brun/röd + hållare för bearbetning av kanter/hörn
- Luddfria bomullstrazor
- Plast- eller gummihandskar
- Plastthink

För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

## FÖRBEREDELSE AV YTAN SOM SKA BEHANDLAS

Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20 m<sup>2</sup> åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

## GRUNDBEHANDLING

**1.** Applicera ett första tunt lager olja med en gummiraka eller roller. Var noga med att röra kontinuerligt i oljan. **2.** Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä 30-45 min). Golvet får EJ torka helt mellan appliceringarna. **3.** Vid behov upprepa punkt 2 ca 1-2ggr (stark sugande trä kan kräva fler appliceringar) till dess att träet inte suger mer sk. full mättnad. **4.** Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan på låg hastighet (150 varv) med maskin och brun rondell. Motsvarande görs med brunt skurblock i kanter/hörn och på mindre ytor. **5.** Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet. **6.** Låt torka 60 minuter. **7.** Polera i hög hastighet (300 varv) med maskin och röd rondell/skurblock. Avsluta ALLTID genom efterpolering med torr, luddfri trasa på rondellen. Motsvarande görs med röd doodlebug på mindre ytor. **8.** Om ytan upplevs som torr, utför ett underhåll med Timberex Wax-Oil, se UNDERHÅLL. **9.** Låt golvet vila 12-24 timmar innan det försiktigt tas i bruk (ytan får ej täckas under denna tid). **10.** Lagg inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första 14 dagarna.

**OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.**

## RENGÖRING

Utförs med Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa.  
Se separat instruktion.

## UNDERHÅLL

För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de två första åren. Sedan efter behov.

## Förberedelser

Dammsug och rengör ytan noga före behandling då lösningsmedelsfri olja i sig inte rengör utan endast behandlar ytan. För lätt smutsad yta använd Gammeldags Träsåpa/Bio-C och för kraftigt smutsad yta Bio-C. Se separat instruktion.

## Applicering - Wax-Oil

**1.** Var noga med att röra om i oljan. Applicera i små mängder genom att droppa ut oljan på golvet. Bearbeta sedan in oljan med rött skurblock på hållare (mindre ytor) alternativt maskin 150 varv med röd rondell (större ytor) till en jämn yta uppnås. **2.** Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med luddfri trasa under skurblock med hållare (mindre ytor) eller med hjälp av maskin och en luddfri trasa placerad på rondellen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG våt olja kvar på golvet. **3.** Låt torka 60 minuter. **4.** Polera med rött skurblock på hållare (mindre ytor) alternativt i hög hastighet med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa. **5.** När det är torrt efter ca 6-8 timmar är golvet färdigt att använda.

**OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.**

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.

Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3, uppfyller kraven för VOC 2010.



Tillverkare:  
Timberex International  
RUST-OLEUM MATHYS  
Kolenbergstraat 23  
B-3545 Zelem - Belgien  
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:  
+32 (0) 13 460 0219  
www.timberex.com

Importör:  
Welin & Co  
www.welinoco.com



www.welinoco.com