

LIP

Akrylfog

Vandbaseret fugemasse



► För inomhusbruk ► Flexibel ► Övermålningsbar

LIP Akrylfog

09.2013

Användningsområde

LIP Akrylfog är en vattenbaserad fogmassa för inomhusbruk runt dörrar och fönster, vid fotlister och karmar mellan gipsskivor och andra byggmaterial. Kan övermålas med de flesta typer av vattenbaserad färg när fogen är genomtorr. Testa alltid först. Tål inte konstant vattenpåverkan.

Underlag

LIP Akrylfog appliceras på rena, torra och fettfria ytor. **LIP Akrylfog** kan användas utan primer på de flesta underlag som glas, aluminium, trä, betong, tegelsten mm. Starkt sugande ytor primas med en blandning av 50% **LIP Akrylfog** och 50% vatten.

Eftersom det kan förekomma variationer i underlagen, ska det alltid utföras ett vidhäftningsprov innan arbetet påbörjas. Vid maskering med maskeringstejp, avlägsnas den omedelbart efter applicering av fogmassan.

Bruksanvisning

Skär port spetsen på patronen med en vass kniv, därefter skärs spetsen på pipen diagonalt, något mindre än fogens bredd. **LIP Akrylfog** appliceras med hand-/ tryckluftspatronpistol.

Fogarna fylls helt och formas med en våt "fogpinne", våt svamp eller pensel senast 5-10 min efter applicering.

Fogdimensionering

När **LIP Akrylfog** används som rörelsefog ska den eventuella rörelsen understiga +/- 15%. Fogmassan kan användas i fogar från 0-25 mm bredd. För att kunna ta upp rörelserna maximalt bör fogens bredd vara minst 7,5 mm och fogdjupet minst 7,5 mm och maximalt 12 mm. Använd bottenlist i den rätta dimensionen som placeras i det önskade fogdjupet.

Rengöring

Verktyg rengörs och fogmassa avlägsnas med vatten, helst varmt. Härdad fogmassa avlägsnas mekaniskt. Händer och hud rengörs med tvål och vatten.

Åtgång

Fogbredd i mm x fogdjup i mm = åtgång i ml/m

Emballage

300 ml patron. Skall förvaras frostfritt.

Hänvisning

Se säkerhetsdatablad

Teknisk data

Skinnbildning:	Ca. 10-15 min.
Volymförlust:	Ca. 15%
Densitet:	1,65 g/ml
Elasticitet:	+/- 15%
Härdsystem-/sätt:	Avdunstning av vatten
Härdning:	2-3 mm/24 timmar
Temperaturbeständighet:	-25°C till +80°C
Arbetstemperatur:	+5°C till +40°C
Lagring:	Hållbarhet 24 månader från produktionsdatum.

Allmänt

LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn.: 08 25 00 70.

Färg

Vit

LIP -när man bygger på kvalitet!

LIP

SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: