

LIP

205 Expressscement

Snabbcement för montering/ fastgjutning
av plintskor och finspackling



- ▶ Lagtjocklek 0-5 mm.
- ▶ Gångbar efter ca 10 min.
- ▶ Öppningstid ca 2-3 min.
- ▶ Beläggningsklar efter ca 30 min.

205 Expresscement

08.2011

Användningsområde

LIP Expresscement 205 är ett cementbaserat universalhandspackel som används till snabbmontering av stålbultar och liknande, reparation av betong, tegelsten, puts och murade ytor och slitlager. Vid spackling av hål och sprickor upp till 20 mm bredd/djup.

Som finspackling på golv i lagtjocklek upp till 5 mm i en arbetsgång.

Kan dessutom användas på ytor som utsätts för vatten.

Underarbeten.

Underlaget ska vara frostfritt, fast, rent från damm, smuts, olja, fett, vax eller andra skiljeämnen.

Utomhus ska underlaget förvattnas, mättas utan vattensamlingar.

Inomhus ska underlaget primas med LIP Primer 54:

Råbetong, 1:1 blanda 1 del primer och 1 del vatten.

Sugande underlag, 1:3 blanda 1 del primer och 3 delar vatten.

Icke sugande underlag 1:0,5 blanda 1 del primer och ½ del vatten.

Golvspånskiva, 1:0,5 blanda 1 del primer och ½ del vatten.

Låt LIP Primer 54 torka ordentligt innan spackling.

Bruksanvisning.

LIP 205 Expresscement blandas med rent kallt vatten till en homogen klumpfri massa.

Blandningsförhållande i volymdelar:

Plastisk konsistens

Blanda 3 volymdelar LIP 205 Expresscement med 1 del vatten.

Tunnflytande konsistens

Blanda 2 volymdelar LIP 205 Expresscement med 1 del vatten.

Vid större/djupare lagningar kan LIP 205 Expresscement blandas 1:1 med torkad kvartssand.

Produkten ska förbrukas inom 2-3 min och ska inte efterblandas.

Observera!

Underlaget ska vara torrt och arbetstemperaturen mellan +5°C - +30°C. Låga temperaturer förlänger torktiden och höga temperaturer förkortar torktiden.

Tillsätt inte andra tillsatser.

Rengörning

Verktyg och händer rengörs med vatten, helst varmt vatten.

Materialåtgång

Lagtjocklek	1mm	5mm	15mm	20mm
Kg/m ²	1,3	6,5	19,5	26

Emballage

5 kg plastlaminerad papperspåse.

Märkning

R 36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen

R 41 Risk för allvarliga ögonskador

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn

S 22 Undvik inandning av damm

S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

S 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

Innehåller:

Kalciumoxid. Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid, som kan vara irriterande på hud och ögon.

Teknisk data

Densitet:	1,3 kg/lit
Arbetstemperatur:	+5°C till +30°C
Bearbetningstid:	ca. 2-3 min. vid 20°C
Gångbar:	ca. 10 min. vid 20°C
Beläggingsbar med keramik:	ca. 30 min. vid 20°C
Blandningsförhållande:	ca. 1,3 lit vatten/5kg
Materialåtgång:	ca. 1,6kg/lit
Lagring:	Vid torr lagring är hållbarheten 6 månader
Produkten innehåller mindre än 2 mg kromat/ kg torr cement.	

Färg

Grå

Allmänt

LIP- produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

LIP – när man bygger på kvalitet!

LIP
SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: