

LIP

Montagelim

Snabbhärdande och flexibelt montagelim

- ▶ Fri från ftalater
- ▶ Användning inom- och utomhus
- ▶ Luktfrött
- ▶ Övermålningsbart
- ▶ Som dilatationsfog
- ▶ Temperaturbeständigt
- ▶ Mycket låga emissioner
- ▶ Till natursten



Användningsområde

LIP Montagelim är ett snabbhärdande och flexibelt montagelim.

Fäster på de flesta material, t.ex. glas, speglar, metall, betong, tegel, keramik etc.

Lämpligt för limning av många olika byggmaterial. Kan användas både inom- och utomhus och kan övermålas med de flesta vattenbaserade färger.

LIP Montagelim kan användas som dilatationsfog vid keramikbeläggning i utrymmen för lätt industri. **LIP Montagelim** kan användas på natursten.

Underlag

LIP Montagelim kan användas när underlaget är torrt, fast och fritt från släppmedel. Om avfettning krävs ska det göras med alkohol eller etanol. Här rekommenderas att alltid göra ett vidhäftningstest för att fastställa produktens lämplighet på materialet. Det krävs normalt ingen primning av underlaget.

OBS! LIP Montagelim rekommenderas inte för fogar som konstant utsätts för vatten eller i simhallar där vattnet innehåller klor.

Bruksanvisning

Limytorna ska vara fasta, rena, torra och fettfria. **LIP Montagelim** appliceras på materialen, som pressas ihop.

Om **LIP Montagelim** används som dilatationsfog följs gällande regler/rekommendationer på området.

Före fogning med **LIP Montagelim** täcks kanterna och man säkerställer att en 3-punktshäftning inte kan uppstå. Det kan man åstadkomma med t.ex. bottningstejp eller bottningslist. Bottningslist eller bottningstejp får inte primas.

LIP Montagelim appliceras med fogpistol som passar för patronen. Fogarna fylls helt och jämnas ut med en våt träpinne.

OBS!

Fogmassan härdar långsammare vid låg temperatur och fuktighet.

Rengöring

Verktyg rengörs och fogmassa tas bort med t.ex. aceton. Härdad fogmassa kan endast tas bort mekaniskt eller med silikonborttagare. Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

Förpackning

Patroner på 290 ml.
Ska förvaras torrt och frostfritt.

Färger

Vit och grå.

Allmänt

LIPs produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad.

Tekniska data	
Skinnbildning	ca. 10–15 min.
Volymbortfall	Mindre än 3,5%
Densitet	1,46 g/ml
Materialåtgång	Fogbredd i mm x fogdjup i mm = åtgång i ml/m ² (se åtgångsberäkning på lip.dk)
Shore (hårdhet)	60 Shore, ISO 868
E-modul 100 %	1,3 N/mm ²
Brottförlängning	230%
Elasticitet	+/- 20%
Vulkaniseringssystem	Fukthärdande
Genomhärdning	2–3 mm/24 tim.
Temperaturbeständighet	-40 °C till +90 °C
Användningstemperatur	+5 °C till +40 °C
Fogöreelse	20%
Lagring: Tekniska data	Minst 24 mån. från tillverkningsdatum
Lagring: Arbetsmiljö	Minst 24 mån. från tillverkningsdatum