

LIP

Flexicol

Färdigblandad fästmassa med stor flexibilitet

- ▶ D2-E-S2
- ▶ Högflexibel S2-fästmassa
- ▶ På befintligt och nytt kakel
- ▶ Användning inomhus



Användningsområde

För uppsättning och läggning av kakel, marmor, isoleringsskivor etc. i torra utrymmen. För fukt känslig natursten rekommenderas **LIP Naturstensfix** eller **LIP Snabbtorkande Kakelfix**. Stabilisering av träbjälklag tillsammans med golvgips.

Underlag

Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än 4 veckor. Slipsats som är mer än 2 veckor. Lättbetongelement med max. fuktinnehåll på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydridgolv med fuktinnehåll på max. 0,5 %. Cementbaserad spackelmasa, gipskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor med cementfiberarmerad yta, cementbaserade våtrumsskivor och andra sugande material som är avsedda för keramisk beklädnad.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, bärkraftigt och släppmedel som damm, olja, fett, vax etc. ska ha tagits bort. Borttagning av kalk, fett och tvålrester görs med **LIP Klinkerens K1/ LIP Grundrens G1**. På mycket sugande underlag inomhus, t.ex. obehandlad lättbetong, bör man börja med **LIP Primer 54** i förhållandet 1 del primer och 10 delar vatten. Befintliga färgskikt (ej Epoxi) och vinyl mattas ner och tvättas med **LIP Grundrens G1**.

Bruksanvisning

LIP Flexicol appliceras med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan, kontrollera med jämna mellanrum att plattan har vidhäftning och en fullgod täckning genom att lyfta en platta från underlaget. Justering av plattan kan ske upp till 30

min. efter montering beroende på underlag och plattans sugförmåga. Vid montering av tunn keramik/ mosaik bör fästmassan släktpacklas innan montering. Vid montering av keramiska material som är 30 x 30 cm eller mindre rekommenderas att fästmassan har minst 80 % kontakt med både kakelplatta och underlag. Vid montering av storformatsplattor, större än 300 x 300 mm rekommenderas att plattan dubbelstryks för att säkerställa en 100 % täckning av fästmassan. Denna metod minskar risken för plattsläpp och förskjutna plattor.

Rengöring

Eventuella rester av fästmassa på kakelytan och i fogen tas enkelt bort innan härdning genom att skrapa med en tunn pinne och tvätta av med vatten. Verktyg och händer rengörs med vatten – varmt vatten är att föredra.

Förpackning

Plasthink med 1, 4 och 15 kg. Ska förvaras torrt och frostfritt.

Färg

Vit.

Allmänt:

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad.

Tekniska data	
Arbetstemperatur:	+5 °C – +30 °C
Blandningsförhållande:	Färdigblandad
Åtgång:	1,6 kg/mm ² fästmassa. Konkret materialåtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.
Bearbetningstid:	Cirka 5 timmar vid 20 °C
Monterings- och justeringstid:	Cirka 30 min. vid 20 °C
Gång-/fogningsbar	Efter 1-2 dygn, på sugande underlag/plattor vid 20 °C och en RF på 50 %.
Full belastning	Efter 7 dygn vid 20 °C
Skiktjocklek	Upp till 10 mm
Avdragsstyrka, betong	≥ 1,0 N/mm ²
Avdragsstyrka, våtlagring	≥ 0,5 N/mm ²
CE-Märkning:	DS EN 12004/2: D2-E-S2
GEV EMICODE:	EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Förvaring/tekniska data	Min. 24 månader i oöppnad förpackning (frostfritt)
Förvaring/arbetsmiljö	Min. 24 månader i oöppnad förpackning (frostfritt)